



## FICHA TÉCNICA REVESTIMIENTO LISO CONSTRUCCION

**Línea:** Pinturas Plásticas  
**Código:** A-0100315

**Familia:** PINTURAS PLÁSTICAS.  
**Presentación:** 15 Litros

### DATOS GENERALES

**DESCRIPCIÓN** Revestimiento pétreo al agua de acabado mate que se suministra en blanco y colores para proteger y decorar superficies de albañilería exteriores. Resistente a los álcalis, de buen poder cubriente.

**SUGERENCIAS DE APLICACIÓN** Para el pintado y restauración de fachadas de edificios, laterales y sotanos.

### DATOS TÉCNICOS

**Acabado** Liso mate

**Densidad** 1,63 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

**Ligante** Copolímero en emulsión acuosa.

**Pigmentos** Bióxido de titanio y extendedores que le proporcionan gran resistencia

**Rendimiento teórico** 8,7 m<sup>2</sup> por litro y capa, a 50 micras de espesor seco.

**Tiempo de secado y repintado** Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas.

**Teñido** Colorantes al agua o tintes universales

**COLORES** Blanco.

#### INSTRUCCIONES DE

**SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE** [https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/A\\_01003.pdf](https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/A_01003.pdf)

**ATENCIÓN AL CLIENTE** Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40

Correo electrónico: [duracolor@duracolor.es](mailto:duracolor@duracolor.es)

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

**DURACOLOR COATINGS S.L.U.**  
Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10  
23650 - Torredonjimeno (Jaén)  
Internet: [www.duracolor.es](http://www.duracolor.es)

Ficha técnica N. 11

Revisión de 04/03/2002 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1