



## FICHA TÉCNICA DURAPLAS MATE 92 Ng

Línea: Pinturas Plsticas  
Código: A-02103\_

Familia: PINTURAS PLSTICAS.  
Presentación: 15 Litros

### DATOS GENERALES

**DESCRIPCIÓN** Pintura acrílica al agua de acabado blanco mate con buena lavabilidad, especialmente indicada para el pintado de paredes, techos en interior y fachadas. No amarillea.

**PROPIEDADES** Agradable olor perfumado

Pigmentos inorgánicos blancos con buena estabilidad a la luz

No amarillea

Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte

Buen poder de cubrición

Salpicado nulo

**SUGERENCIAS DE APLICACIÓN** Especialmente indicado para el pintado de paredes y techos de texturas lisas en blanco o color. Agradable olor al aplicar.

**SOPORTES DE APLICACIÓN** Yeso, hormigón, morteros, ladrillo, pladur

### DATOS TÉCNICOS

**Acabado** Mate

**Brillo** 4 0,5 Medido a 85 con Microtrigloss Byk Gadner

**Densidad** 1,59 0,05 Kg/l a 20 2C.

**Viscosidad** 16.000 4.000 mPas a 20 2C (Brookfield, H6, 20rpm)

**pH** 8,5 0,5 a 20 2C

**COVs** Contenido mx. en COV: 0,4 g/l. Valor Límite de UE(Cat. A/a): 30 g/l. (2010).

**Ligante** Copolímero acrílico de elasticidad media y altamente insaponificable

**Pigmentos** Bxido de titanio y extendedores de seleccionada calidad que le confieren una blancura extraordinaria.

**Rendimiento teórico** 8,6 m<sup>2</sup> por litro y capa, a 50 micras de espesor seco.

**Tiempo de secado y repintado** Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas

**Teñido** Colorantes al agua o tintes universales

**Resistencia al frote en húmedo** Clase 2 segn norma UNE-EN 13300.

**COLORES** Blanco

# SISTEMAS DE APLICACIÓN

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

### Preparación de superficies nuevas:

#### Preparación de superficies de albañilería:

Soportes minerales (hormigón, morteros, yesos...): Esperar hasta total fraguado (mn. 30 días, en caso de hormigón), limpiar y/o neutralizar el soporte para evitar posibles eflorescencias, productos extraños y/o residuos. Corregir las posibles diferencias de textura o planimetría que pudiera existir en el paramento con DURPLAST STANDARD o MASILLA PLÁSTICA EXTRABLANCA DURACOLOR, en función del tipo de irregularidad del paramento. Aplicar una capa de PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS a modo de imprimación para garantizar la perfecta adhesión del producto a la superficie.

#### Preparación de superficies ya pintadas:

Limpiar y eliminar adecuadamente de forma mecánica los restos de pintura mal adheridos en el soporte, polvo o algún tipo de suciedad; matizar mediante lijado superficies brillantes para abrir poro y así asegurar una buena adherencia del producto. Aplicar una capa de PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS a modo de imprimación para garantizar la perfecta adhesión del producto a la superficie.

#### Preparación de superficies con moho:

Eliminar y desinfección de moho y algas mediante abrasión mecánica utilizando lejía doméstica o agua oxigenada de 10 volúmenes. Aplicar aditivo fungicida-algicida. Una vez limpia y tratada la superficie aplicar una capa de PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS a modo de imprimación para garantizar la perfecta adhesión del producto a la superficie.

#### Preparación de superficies con manchas:

Si en el paramento existiesen manchas de color rojizo o amarillento, se deben a sales metálicas, para eliminarlas lo más conveniente es realizar un lijado en profundidad y tratar el paramento con dos manos de PINTURA ANTIMANCHAS AL PLIOWAY

## Preparación de superficies minerales o similar nueva

Asegúrese de que la superficie esté exenta de polvo, grasa o suciedad

Imprimación	Intermedio	Terminación
Plastidur Fijador Superficies Porosas	Duraplas Mate 92 Ng	Duraplas Mate 92 Ng
1 capa	1 capa	1 capa
	15-20% con agua	10-15% con agua
1:2 (Producto:Agua)		

## Preparación de superficies minerales o similar ya pintadas

Elimine todo resto de pintura mal adherida si existiese y asegúrese que la superficie esté exenta de polvo, grasa o suciedad.

Si la pintura existente esté en buen estado no es necesaria la capa de imprimación puede realizar directamente la capa intermedia.

Imprimación	Intermedio	Terminación
Plastidur Fijador Superficies Porosas	Duraplas Mate 92 Ng	Duraplas Mate 92 Ng
1 capa	1 capa	1 capa
	15-20% con agua	10-15% con agua
1:2 (Producto:Agua)		

## Preparación de superficies minerales o similar con moho

Limpie la superficie con un producto adecuado para eliminar restos de moho, elimine los restos de pintura mal adheridos

Imprimación	Intermedio	Terminación
Pintura Antihumedad al Plioway	Duraplas Mate 92 Ng 1 capa	Duraplas Mate 92 Ng 1 capa
1-2 capa	15-20% con agua	10-15% con agua
Sin diluir		

### Preparación de superficies minerales o similar con manchas

Es conveniente limpiar con un detergente de uso domstico (ej. amoniaco, leja...) los paramentos, eliminar la pintura mal adherida.

Imprimación	Intermedio	Terminación
Dureco Antimanchas al agua o Pintura Antimanchas al Plioway	Duraplas Mate 92 Ng 1 capa	Duraplas Mate 92 Ng 1 capa
1-2 capa	15-20% con agua	10-15% con agua
Sin diluir		

### MODO DE EMPLEO

**Útiles de aplicación** Brocha, rodillo y pistola

**Preparación del producto** Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con esptula u objeto plano hasta su perfecta homogenizacin

**Temperatura de aplicación** Aplicar a temperatura ambiente excepto a temperaturas inferiores 5C (posible congelacin del producto) y superiores a 50C

**Humedad de aplicación** No debe ser superior al 70%. No aplicar el producto si hay riesgo de lluvia

**Temperatura de soporte** No aplicar el producto si el soporte esta a temperatura inferior a 5C o superior 50C

**Humedad de soporte** Mximo 20% de humedad

**Dilución y limpieza** Para la limpieza de los tiles de aplicacin y para la dilucin utilizar agua

Primera mano: Diluir al 15%-20% con agua para conseguir una buena viscosidad de aplicacin

Segunda mano: Diluir al 10%-15% con agua para conseguir una buena cubricin del producto

**ALMACENAMIENTO** Condiciones del envase: Preservar el envase de temperaturas extremas, en un lugar seco y cubierto

Temperatura de almacenamiento: Entre 10C-35C con el envase original perfectamente cerrado

Tiempo de almacenamiento: 3 aos a partir de su lote de fabricacin

### INSTRUCCIONES DE

**SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE** [https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/A\\_02103.pdf](https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/A_02103.pdf)

**ATENCIÓN AL CLIENTE** Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40

Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

**DURACOLOR COATINGS S.L.U.**  
**Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10**  
**23650 - Torredonjimeno (Jaén)**  
**Internet: [www.duracolor.es](http://www.duracolor.es)**

Ficha técnica N. 4

Revisión de 23/09/2020 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1