



## FICHA TÉCNICA FIJADOR ACRILICO

**Línea:** Preparación de Superficies

**Código:** A-03400\_\_

**Familia:** PREPARACIÓN DE SUPERFICIES.

**Presentación:** 4 y 15 Litros

### DATOS GENERALES

**DESCRIPCIÓN** Imprimación consolidante al agua para sellar o imprimir superficies de albañilería, así como producto de acabado para superficies en relieve de temple (gotelé, arpillera, ... ). Por su composición de copolímero acrílico con buena resistente a la saponificación, lo hace adecuado para superficies exteriores e interiores. Diluir con 3 partes de agua antes de aplicar. Forma una película continua que produce un efecto barrera frente a CO<sub>2</sub>, lo que le confiere propiedades de ANTICARBONATACIÓN.

**PROPIEDADES** Excelente poder de penetración y sellado de la superficie  
Excelente puente de adherencia entre el soporte y la pintura  
Actúa como barrera anticarbonatación

**SUGERENCIAS DE APLICACIÓN** Ideal como fondo fijador de superficies degradadas, tanto en interior como exterior. No utilizar como producto de acabado.

### DATOS TÉCNICOS

**Acabado** Brillante.

**Densidad** 1,03 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

**Viscosidad** 50-500 mPa.s a 20 ± 2°C (Brookfield RVT, H2, 20 rpm).

**pH** 8,5 ± 0,5 a 20 ± 2°C

**Ligante** Copolímero acrílico.

**Rendimiento teórico** En fondos poco absorbentes: 30,5 m<sup>2</sup>/l y capa a 12 micras de espesor seco. Variable en el resto.

**Tiempo de secado y repintado** Al tacto, inferior a 1 hora. Repintado 6-8 horas.

**COLORES** Transparente.

### SISTEMAS DE APLICACIÓN

#### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

**Preparación de superficies nuevas:**

**Preparación de superficies de albañilería:**

Soportes minerales (hormigón, morteros, yesos...): Esperar hasta total fraguado (mín. 30 días, en caso de hormigón), limpiar y/o neutralizar el soporte para evitar posibles eflorescencias, productos extraños y/o residuos. Corregir las posibles diferencias de textura o planimetría que pudiera existir en el paramento con DURPLAST STANDARD o MASILLA PLÁSTICA EXTRABLANCA DURACOLOR, en función del tipo de irregularidad del paramento.

**Preparación de superficies ya pintadas:**

Limpiar y eliminar adecuadamente de forma mecánica los restos de pintura mal adheridos en el soporte, polvo o algún tipo de suciedad; matizar mediante lijado superficies brillantes para abrir poro y así asegurar una buena adherencia del producto.

**Preparación de superficies con moho:**

Eliminación y desinfección de moho y algas mediante abrasión mecánica utilizando lejía doméstica o agua oxigenada de 10 volúmenes. Aplicar aditivo fungicida-algicida.

**MODO DE EMPLEO**

**Útiles de aplicación** Brocha, rodillo y pistola

**Preparación del producto** Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano hasta su perfecta homogenización

**Temperatura de aplicación** Aplicar a temperatura ambiente excepto a temperaturas inferiores 5°C (posible congelación del producto) y superiores a 50°C

**Humedad de aplicación** No debe ser superior al 70%. No aplicar el producto si hay riesgo de lluvia

**Temperatura de soporte** No aplicar el producto si el soporte esta a temperatura inferior a 5°C o superior 50°C

**Humedad de soporte** Máximo 20% de humedad

**Dilución y limpieza** Para la limpieza de los útiles de aplicación y para la dilución utilizar agua  
Primera mano: Diluir con 3 partes de agua para conseguir una buena viscosidad de aplicación. No es recomendable mayores diluciones ya que rebajaría excesivamente el contenido en sólidos no asegurando por tanto la adecuada consolidación

**ALMACENAMIENTO** Condiciones del envase: Preservar el envase de temperaturas extremas, en un lugar seco y cubierto

Temperatura de almacenamiento: Entre 10°C-35°C con el envase original perfectamente cerrado

Tiempo de almacenamiento: 2 años a partir de su lote de fabricación

**INSTRUCCIONES DE**

**SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE** [https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/A\\_03400.pdf](https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/A_03400.pdf)

**ATENCIÓN AL CLIENTE** Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40

Correo electrónico: [duracolor@duracolor.es](mailto:duracolor@duracolor.es)

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

**DURACOLOR COATINGS S.L.U.**  
**Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10**  
**23650 - Torredonjimeno (Jaén)**  
**Internet: [www.duracolor.es](http://www.duracolor.es)**

Ficha técnica N. 76

Revisión de 28/09/2015 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1