



# FICHA TÉCNICA REVESTIMIENTO LISO FACHADAS PLUS

Línea: Revestimientos de Exterior Familia: REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS DE FACHADAS.

Código: A-08503\_\_ Presentación: 15 Litros.

# **DATOS GENERALES**

**DESCRIPCIÓN** Revestimiento pétreo blanco al agua, de textura lisa con acabado mate, de fácil aplicación y gran rendimiento, para proteger y decorar superficies exteriores e interiores con excelentes resultados. Muy resistente a los álcalis, de buen poder cubriente, resistencia al frote húmedo y duración a la intemperie. Impermeable.

PROPIEDADES Característico del producto

Pigmentos inorgánicos de excelente blancura y estables a la luz

No amarillea Impermeable

Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte

Excelente cubrición

Excelente resistencia a la intemperie

Bajo nivel de salpicado

**SUGERENCIAS DE** Pintado y restauración de fachadas, sótanos y superficies interiores.

**APLICACIÓN** 

SOPORTES DE Hormigón, morteros, ladrillos

**APLICACIÓN** 

# DATOS TÉCNICOS

Acabado Liso Mate.

Brillo 6,5 ± 1º Medido a 85º con Microtrigloss Byk Gadner

**Densidad**  $1.62 \pm 0.05 \text{ Kg/L} \text{ a } 20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 

**Viscosidad** 21.000 ± 3.000 mPa.s a 20 ± 2°C (Brookfield RVT, H6, 20 rpm).

**pH**  $8.5 \pm 0.5 \text{ a } 20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 

COVs Contenido máx. en COV: 1,2 g/l. Valor límite de UE(Cat. A/c): 40 g/l. (2010).

Ligante Copolímero acrílico altamente insaponificable.

Pigmentos Bióxido de titanio y extendedores.

**Rendimiento** 7.8 m2 por litro y capa, a 50 micras de espesor seco.

teórico

**Tiempo de** Al tacto, aprox. a 30 minutos. Repintado 6-8 horas.

secado v repintado

**Teñido** Colorantes al agua o tintes universales.

Resistencia al Clase 1 según norma UNE-EN 13300.

frote en húmedo

Permeabilidad al Clase I: SD<5 m (permeable a vapor de agua), norma UNE-EN 1504-2

vapor de agua

**COLORES** Blanco.

**GARANTIA** Este producto está certificado con **7 años de garantía** siempre y cuando se siga las indicaciones de aplicación especificadas en prescripción técnica

# SISTEMAS DE APLICACIÓN

#### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

#### Preparación de superficies nuevas:

Preparación de superficies de albañilería:

Soportes minerales (hormigón, morteros, yesos...): Esperar hasta total fraguado (mín. 30 días, en caso de hormigón), limpiar y/o neutralizar el soporte para evitar posibles eflorescencias, productos extraños y/o residuos. Corregir las posibles diferencias de textura o planimetría que pudiera existir en el paramento con una masilla y/o mortero de reparación válida para exterior. Aplicar una capa de FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o IMPRIMACIÓN PENETRANTE a modo de imprimación para garantizar la perfecta adhesión del producto a la superficie.

#### Preparación de superficies ya pintadas:

Matizar mediante lijado superficies brillantes para abrir poro y así asegurar una buena adherencia del producto.

Limpiar y eliminar adecuadamente de forma mecánica los restos de pintura mal adheridos en el soporte, polvo o algún tipo de suciedad

Corregir las posibles diferencias de textura o planimetría que pudiera existir en el paramento con una masilla y/o mortero de reparación válida para exterior.

Aplicar una capa de FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o IMPRIMACIÓN PENETRANTE a modo de imprimación para garantizar la perfecta adhesión del producto a la superficie.

#### Preparación de superficies con moho:

Eliminación y desinfección de moho y algas mediante abrasión mecánica utilizando lejía doméstica o agua oxigenada de 10 volúmenes. Aplicar aditivo fungicida-algicida.

Una vez limpia y tratada la superficie corregir las posibles diferencias de textura o planimetría que pudiera existir en el paramento con una masilla y/o mortero de reparación válida para exterior.

Aplicar una capa de FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o IMPRIMACIÓN PENETRANTE a modo de imprimación para garantizar la perfecta adhesión del producto a la superficie.

# Preparación de superficies con manchas:

Matizar mediante lijado superficies brillantes para abrir poro y así asegurar una buena adherencia del producto.

Limpiar y eliminar adecuadamente de forma mecánica los restos de pintura mal adheridos en el soporte, polvo o algún tipo de suciedad

Corregir las posibles diferencias de textura o planimetría que pudiera existir en el paramento con una masilla y/o mortero de reparación válida para exterior.

Si en el paramento existiesen manchas de color rojizo o amarillento, se deben a sales metálicas, para eliminarlas lo más conveniente es realizar un lijado en profundidad y tratar el paramento con dos manos de PINTURA ANTIMANCHAS AL PLIOWAY o DURECO ANTIMANCHAS AL AGUA

#### Preparación de superficies minerales o similar nueva

Asegúrese de que la superficie está exenta de polvo, grasa o suciedad

### **Imprimación**

Plastidur Fijador Superficies Porosas

1 capa

## 1:2 (Producto:Agua)

Intermedio	Terminación	
Revestimiento Liso Fachadas Plus	Revestimiento Liso Fachadas Plus	
1 capa	1 capa	
20-25% con agua	10-15% con agua	

# Preparación de superficies minerales o similar ya pintadas

Elimine todo resto de pintura mal adherida si existiese y asegúrese que la superficie está exenta de polvo, grasa o suciedad.

Si la pintura existente está en buen estado no es necesaria la capa de imprimación puede realizar directamente la capa intermedia.

Imprimación	Intermedio	Terminación
Plastidur Fijador Superficies Porosas	Revestimiento Liso Fachadas Plus	Revestimiento Liso Fachadas Plus
1 capa	1 capa	1 capa
1:2 (Producto:Agua)	20-25% con agua	10-15% con agua

## Preparación de superficies minerales o similar con moho

Límpie la superficie con un producto adecuado para eliminar restos de moho, elimine los restos de pintura mal adheridos

Imprimación	Imprimación	Intermedio	Terminación
Aditivo fungicida-algicida  1 capa	Plastidur Fijador Superficies Porosas	Revestimiento Liso Fachadas Plus	Revestimiento Liso Fachadas Plus
Sin diluir	1 capa	1 capa	1 capa
	1:2 (Producto:Agua)	20-25% con agua	10-15% con agua

# Preparación de superficies minerales o similar con manchas

Es conveniente limpiar con un detergente de uso doméstico (ej. amoniaco, lejía...) los paramentos, eliminar la pintura mal adherida.

Imprimación	Intermedio	Terminación
Pintura Antimanchas al Plioway o Pintura	Revestimiento Liso Fachadas Plus	Revestimiento Liso Fachadas Plus
Tixotrópica SR Blanca	1 capa	1 capa
1 capa	20-25% con agua	10-15% con agua
Sin diluir	· ·	

#### **MODO DE EMPLEO**

Útiles de aplicación Brocha, rodillo y pistola

**Preparación del** Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano hasta su **producto** perfecta homogenización

Temperatura de Aplicar a temperatura ambiente excepto a temperaturas inferiores 5°C (posible congelación

aplicación del producto) y superiores a 50°C

**Humedad de** No debe ser superior al 70%. No aplicar el producto si hay riesgo de lluvia

aplicación

Temperatura de No aplicar el producto si el soporte esta a temperatura inferior a 5°C o superior 40°C

soporte

Humedad de soporte Máximo 20% de humedad

Dilución y limpieza Para la limpieza de los útiles de aplicación y para la dilución utilizar agua

Primera mano: Diluir al 20%-25% con agua para conseguir una buena viscosidad de

aplicación

Segunda mano: Diluir al 10%-15% con agua para conseguir una buena cubrición del

producto

ALMACENAMIENTO Condiciones del envase: Preservar el envase de temperaturas extremas, en un lugar seco y

cubierto

Temperatura de almacenamiento: Entre 10°C-35°C con el envase original perfectamente

cerrado

Tiempo de almacenamiento: 3 años a partir de su lote de fabricación

**INSTRUCCIONES DE** 

SEGURIDAD Y http://www.duracolor.es:8081/downloads/FDS/A\_08503.pdf

**MEDIO AMBIENTE** 

**ATENCIÓN AL** Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40

CLIENTE Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

# DURACOLOR COATINGS S.L.U. Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10 23650 - Torredonjimeno (Jaén) Internet: www.duracolor.es

Ficha técnica N. 64 Revisión de 06/07/2017 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1