



## FICHA TÉCNICA DURACRIL SILOXANICO COLORES

**Línea:** Revestimientos de Exterior  
**Código:** A-113\_\_.

**Familia:** REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS DE FACHADAS.  
**Presentación:** 4, 12 Litros

### DATOS GENERALES

#### DESCRIPCIÓN

Revestimiento ptreo al agua de textura lisa con acabado mate, para proteger y decorar fachadas. Resistente a los lcalis, de muy buen poder cubriente y duracin a la intemperie. No amarillea. Producto de textura lisa. Con modificacin de siloxano (silicona) que le aumenta la repelencia al agua sin perjudicar la transpiracin del soporte. Producto garantizado por 8 aos.

#### PROPIEDADES

Olor agradable durante su aplicacin. Una vez seco, no huele.

Pigmentos de alta calidad y estables a la luz

No amarillea.

Impermeable al agua de lluvia.

Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiracin del soporte

Hidrofbico con excelente efecto perleo, gracias a la parte polisiloxnica con la que est formulado

Alto poder de cubricin

Excelente resistencia a la intemperie.

Bajo nivel de salpicado.

<b>CE</b>
<b>0099</b>
Duracolor Coatings S.L.U. Pol. Ind. Mirabueno. C/ Méjico, 10. 23650 Torredonjimeno (Jaén) 20
0099/CPR/B15/0099 EN 1504-2 Revestimiento para la protección contra la penetración (1/1.3/(C)). Control de la humedad (2/2.2/(C)). Aumento de la resistividad (8/8.2/(C)).
Revestimiento para la protección superficial del hormigón para usos en edificación y obras de ingeniería civil.
Permeabilidad al CO <sub>2</sub> : S <sub>d</sub> > 50 m Permeabilidad al vapor de agua: Clase I Permeabilidad al agua líquida: W<0,1 kg/(m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup> ) Adhesión por tracción directa: Sistemas rígidos: ≥1 N/mm <sup>2</sup>
<a href="http://www.duracolor.es">www.duracolor.es</a>

**SUGERENCIAS DE APlicACIÓN** En paramentos exteriores donde queramos obtener un acabado con una buena repelencia al agua y/o suciedad ambiental.

**SOPORTES DE APlicACIÓN** Hormign, morteros, ladrillos

### DATOS TÉCNICOS

**Acabado** Liso mate.

**Brillo** 4 1 Medido a 85 con Microtrigloss Byk Gadner

**Densidad** 1,48 0,10 Kg/l a 20 2C, segn color.

**Viscosidad** 15.000 3.000 mPas a 20 2C (Brookfield, H6, 20rpm)

**pH** 8,5 0,5 a 20 2C

**COVs** Contenido mx. en COV: 1,0 0,8 g/l (segn color). Valor lmite de UE(Cat. A/c): 40 g/l. (2010).

**Ligante** Copolmero vinlico altamente insaponificable con modificaicacin polisiloxnica

**Pigmentos** Bixido de titanio, xidos de hierro y extendedores que le proporcionan gran resistencia.

**Rendimiento** 8 m<sup>2</sup> por litro y capa, segn color, a 45 micras de espesor seco.  
**teórico**

**Tiempo de secado y repintado** Al tacto, aprox. a 30 minutos. Repintado 2 - 4 horas.

**Teñido** Colorantes al agua o tintes universales.

**Resistencia al frote en húmedo** Clase 1 segn norma UNE-EN 13300.

**Resistencia al fuego** Segn la formulacin del producto Clase A2 Bs2, d0 segn norma UNE EN 13501-1

**COLORES** Colores referenciados en Carta de Colores Exteriores

## SISTEMAS DE APLICACIÓN

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

#### Preparación de superficies nuevas:

##### Preparación de superficies de albañilería:

Soportes minerales (hormign, morteros, yesos...):

Esperar hasta total fraguado (mn. 30 das, en caso de hormign), limpiar y/o neutralizar el soporte para evitar posibles eflorescencias, productos extraos y/o residuos.

Corregir las posibles diferencias de textura o planimetra que pudiera existir en el paramento con una masilla de reparacin vlida para exterior. Aplicar una capa de PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS a modo de imprimacin para garantizar la perfecta adhesin del producto a la superficie.

En superficies de dfcil adherencia (hormign pulido, placas de hormign prefabricadas...) aplicar una mano de COMPACTARM ADITIVO/PUENTE DE UNIN, para mejorar la adherencia del soporte y asegurar el anclaje del revestimiento.

#### Preparación de superficies ya pintadas:

Limpiar y eliminar adecuadamente de forma mecnica los restos de pintura mal adheridos en el soporte, polvo o algn tipo de suciedad; matizar mediante lijado superficies brillantes para abrir poro y as asegurar una buena adherencia del producto.

Aplicar una capa de PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS a modo de imprimacin para garantizar la perfecta adhesin del producto a la superficie.

#### Preparación de superficies con moho:

Eliminacin y desinfeccin de moho y algas mediante abrasin mecnica utilizando leja domstica o agua oxigenada de 10 volmenes. Aplicar aditivo fungicida-algicida.

Una vez limpia y tratada la superficie aplicar una capa de PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS a modo de imprimacin para garantizar la perfecta adhesin del producto a la superficie.

#### Preparación de superficies con manchas:

Si en el paramento existiesen manchas de color rojizo o amarillento, se deben a sales metlicas, para eliminarlas lo ms conveniente es realizar un lijado en profundidad y tratar el paramento con dos manos de PINTURA ANTIMANCHAS AL PLIOWAY

### Preparación de superficies minerales o similar nueva

Asegrese de que la superficie est exenta de polvo, grasa o suciedad

Imprimación	Intermedio	Terminación
Plastidur Fijador Superficies Porosas	Duracril Siloxanico Colores	Duracril Siloxanico Colores
1 capa	1 capa	1 capa
1:2 (Producto:Agua)	20-25% con agua	10-15% con agua

## Preparación de superficies minerales o similar ya pintadas

Elimine todo resto de pintura mal adherida si existiese y asegúrese que la superficie esté exenta de polvo, grasa o suciedad.

Si la pintura existente esté en buen estado no es necesaria la capa de imprimación puede realizar directamente la capa intermedia.

Imprimación	Intermedio	Terminación
Plastidur Fijador Superficies Porosas	Duracril Siloxanico Colores	Duracril Siloxanico Colores
1 capa	1 capa	1 capa
1:2 (Producto:Agua)	20-25% con agua	10-15% con agua

## Preparación de superficies minerales o similar con moho

Limpie la superficie con un producto adecuado para eliminar restos de moho, elimine los restos de pintura mal adheridos

Imprimación	Imprimación	Intermedio	Terminación
Aditivo fungicida-algicida	Plastidur Fijador Superficies Porosas	Duracril Siloxanico Colores	Duracril Siloxanico Colores
1 capa	1 capa	1 capa	1 capa
Sin diluir	1:2 (Producto:Agua)	20-25% con agua	10-15% con agua

## Preparación de superficies minerales o similar con manchas

Es conveniente limpiar con un detergente de uso doméstico (ej. amoniaco, lejía...) los paramentos, eliminar la pintura mal adherida.

Imprimación	Intermedio	Terminación
Pintura Antimanchas al Plioway o Pintura Tixotrópica SR Blanca	Duracril Siloxanico Colores	Duracril Siloxanico Colores
1 capa	1 capa	1 capa
Sin diluir	20-25% con agua	10-15% con agua

## MODO DE EMPLEO

**Útiles de aplicación** Brocha, rodillo y pistola

**Preparación del producto** Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano hasta su perfecta homogenización

**Temperatura de aplicación** Aplicar a temperatura ambiente excepto a temperaturas inferiores 5C (posible congelación del producto) y superiores a 50C

**Humedad de aplicación** No debe ser superior al 70%. No aplicar el producto si hay riesgo de lluvia

**Temperatura de soporte** No aplicar el producto si el soporte está a temperatura inferior a 5C o superior 50C

**Humedad de soporte** Máximo 20% de humedad

**Dilución y limpieza** Para la limpieza de los tiles de aplicaciñn y para la dilucin utilizar agua

Primera mano: Diluir al 20%-25% con agua para conseguir una buena viscosidad de aplicaciñn

Segunda mano: Diluir al 10%-15% con agua para conseguir una buena cubricin del producto

**ALMACENAMIENTO** Condiciones del envase: Preservar el envase de temperaturas extremas, en un lugar seco y cubierto

Temperatura de almacenamiento: Entre 10C-35C con el envase original perfectamente cerrado

Tiempo de almacenamiento: 3 aos a partir de su lote de fabricaciñn

#### **INSTRUCCIONES DE**

**SEGURIDAD Y** [https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/A\\_11303.pdf](https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/A_11303.pdf)

#### **MEDIO AMBIENTE**

**ATENCIÓN AL** Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40

**CLIENTE** Correo electrónico: [duracolor@duracolor.es](mailto:duracolor@duracolor.es)

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

**DURACOLOR COATINGS S.L.U.**  
**Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10**  
**23650 - Torredonjimeno (Jaén)**  
**Internet: [www.duracolor.es](http://www.duracolor.es)**

Ficha técnica N. 272

Revisión de 18/12/2017 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1