

FICHA TÉCNICA SILICARM FONDO



Línea: Preparación de Superficies Familia: PINTURAS AL SILICATO

Código: A-1830025 Presentación: 12 Litros

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN Imprimación y diluyente a base de resinas al silicato para la aplicación en soportes que

vayan a ser recubiertos con SILICARM LISO

PROPIEDADES Olor agradable durante su aplicación. Una vez seco, no huele.

Excelente adherencia sobre soportes minerales

Excelente transpirabilidad

Excelente resistencia a la intemperie

Excelente efecto antialgas y antihongos debido a su naturaleza alcalina

Respetuoso con el medio ambiente debido a su naturaleza inorgánica

SUGERENCIAS DE Especialmente formulado como imprimación de soportes que posteriormente vayan a ser

APLICACIÓN recubiertos con SILICARM LISO SOPORTES DE Cemento, hormigón, ladrillo

APLICACIÓN

DATOS TÉCNICOS

Densidad $1,06 \pm 0,05 \text{ Kg/l} \text{ a } 20 \pm 2^{\circ}\text{C}.$

Viscosidad 20 ± 3 mPa.s a 20 ± 2°C (Brookfield RVT, H1, 60 rpm).

pH $11 \pm 1 \text{ a } 20 \pm 2^{\circ}\text{C}$

COVs Contenido máx. en COV: <0.1 g/l. Valor límite de UE(Cat. A/h): 30 g/l. (2010).

Ligante Silicato de potasio.

Rendimiento 12m2 por litro y capa, a 12 micras de espesor seco.

teórico

Tiempo de Al tacto, inferior a 1 hora. Repintado mínimo de 12 horas.

secado y repintado

COLORES Transparente.

SISTEMAS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Preparación de superficies nuevas:

Preparación de superficies de albañilería:

Soportes minerales (hormigón, morteros, yesos...): Esperar hasta total fraguado (mín. 30 días, en caso de hormigón), limpiar y/o neutralizar el soporte para evitar posibles eflorescencias, productos extraños y/o residuos. Corregir las posibles diferencias de textura o planimetría que pudiera existir en el paramento con DURPLAST STANDARD o MASILLA PLÁSTICA EXTRABLANCA DURACOLOR, en función del tipo de irregularidad del paramento.

Preparación de superficies ya pintadas:

Si la pintura existente en la superficie es de naturaleza orgánica (pinturas o revestimientos plásticos), eliminar toda la pintura existente de forma mecánica y posteriormente limpiar el soporte para asegurar que todo resto orgánico ha sido eliminado. Si la pintura existente en el soporte es de naturaleza mineral (cal, silicatos...) limpiar y eliminar adecuadamente de forma mecánica los restos de pintura mal adheridos en el soporte.

Preparación de superficies con moho:

Eliminación y desinfección de moho y algas mediante abrasión mecánica utilizando lejía doméstica o agua oxigenada de 10 volúmenes. Aplicar aditivo fungicida-algicida.

MODO DE EMPLEO

Útiles de aplicación Brocha, rodillo y pistola

Preparación del Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano hasta su **producto** perfecta homogenización

Temperatura de Aplicar a temperatura ambiente excepto a temperaturas inferiores 5°C (posible congelación aplicación del producto) y superiores a 50°C

Humedad de No debe ser superior al 70%. No aplicar el producto si hay riesgo de lluvia **aplicación**

Temperatura de No aplicar el producto si el soporte esta a temperatura inferior a 5°C o superior 50°C soporte

Humedad de soporte IMPORTANTE: Para que el producto haga el proceso de silicatización, el soporte no debe

estar húmedo, por lo que la humedad máxima permitida para aplicarlo será del 4%

Dilución y limpieza Para la limpieza de los útiles de aplicación y para la dilución utilizar agua

Primera mano: Diluir 1:1 con agua para conseguir una buena viscosidad de aplicación.

No es recomendable mayores diluciones ya que rebajaría excesivamente el contenido en

sólidos no asegurando por tanto la adecuada consolidación

Acabado recomendado: Acabar la aplicación con Silicarm Liso Blanco

ALMACENAMIENTO Condiciones del envase: Preservar el envase de temperaturas extremas, en un lugar seco y

cubierto

Temperatura de almacenamiento: Entre 10°C-35°C con el envase original perfectamente cerrado

Tiempo de almacenamiento: 2 años a partir de su lote de fabricación

INSTRUCCIONES DE

SEGURIDAD Y http://www.duracolor.es:8081/downloads/FDS/A_18300.pdf **MEDIO AMBIENTE**

ATENCIÓN AL Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40
CLIENTE Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

DURACOLOR COATINGS S.L.U.
Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10
23650 - Torredonjimeno (Jaén)
Internet: www.duracolor.es

Ficha técnica N. 77 Revisión de 28/09/2015 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1