



## FICHA TÉCNICA FIJADOR SUPERFICIES POROSAS PIGMENTADO

**Línea:** Preparación de Superficies  
**Código:** A-18403

**Familia:** PREPARACIÓN DE SUPERFICIES.  
**Presentación:** 4 y 15 Litros

### DATOS GENERALES

**DESCRIPCIÓN** Imprimación al agua pigmentada para la consolidación de superficies de albañilería, así como el fijado de pinturas y revoques sucios y con aspecto polvoriento.

**PROPIEDADES** Olor agradable durante su aplicación. Una vez seco, no huele.

Tamaño de partícula muy fino, lo que favorece una buena penetración en el soporte a tratar

Deja una película ligeramente pegajosa para mejorar adherencia de las siguientes capas de pinturas

Acta como barrera de anticarbonatación

Regula la superficie de forma que impide el ataque de los iones de calcio a la pintura

**SUGERENCIAS DE APLICACIÓN** Forma una película continua que produce un efecto barrera frente a CO<sub>2</sub>, lo que le confiere

propiedades de ANTICARBONATACIÓN. Para uso tanto interior como exterior. No recomendado como producto de acabado.

### DATOS TÉCNICOS

**Acabado** Brillante.

**Densidad** 1,03 g/cm<sup>3</sup> a 20°C.

**Viscosidad** 100-200 mPa.s a 20°C (Brookfield RVT, H2, 20 rpm).

**pH** 8,5 a 20°C

**Ligante** Copolímero acrílico con buena resistencia a la saponificación, uso en exterior e interior

**Rendimiento teórico** En fondos poco absorbentes: 28 m<sup>2</sup>/l y capa a 12 micras de espesor seco. Variable en el resto.

**Tiempo de secado y repintado** Al tacto, inferior a 1 hora. Repintado antes de 4-6 horas.

**COLORES** Todas nuestras cartas del sistema tintométrico ARM COLOR AGUA

### SISTEMAS DE APLICACIÓN

#### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

**Preparación de superficies nuevas:**

**Preparación de superficies de albañilería:**

Soportes minerales (hormigón, morteros, yesos...): Esperar hasta total fraguado (mn. 30 días, en caso de hormigón), limpiar y/o neutralizar el soporte para evitar posibles eflorescencias, productos extraños y/o residuos. Corregir las posibles diferencias de textura o planimetría que pudiera existir en el paramento con DURPLAST STANDARD o MASILLA PLÁSTICA EXTRABLANCA DURACOLOR, en función del tipo de irregularidad del paramento.

**Preparación de superficies ya pintadas:**

Limpiar y eliminar adecuadamente de forma mecánica los restos de pintura mal adheridos en el soporte, polvo o algún tipo de suciedad; matizar mediante lijado superficies brillantes para abrir poro y así asegurar una buena adherencia del producto.

**Preparación de superficies con moho:**

Eliminación y desinfección de moho y algas mediante abrasión mecánica utilizando lejía doméstica o agua oxigenada de 10 volúmenes. Aplicar aditivo fungicida-algicida.

**MODO DE EMPLEO**

**Útiles de aplicación** Brocha, rodillo y pistola

**Preparación del producto** Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano hasta su perfecta homogenización

**Temperatura de aplicación** Aplicar a temperatura ambiente excepto a temperaturas inferiores a 5°C (posible congelación del producto) y superiores a 50°C

**Humedad de aplicación** No debe ser superior al 70%. No aplicar el producto si hay riesgo de lluvia

**Temperatura de soporte** No aplicar el producto si el soporte está a temperatura inferior a 5°C o superior a 50°C

**Humedad de soporte** Máximo 20% de humedad

**Dilución y limpieza** Para la limpieza de los tiles de aplicación y para la dilución utilizar agua

Primera mano: Diluir con 2 partes de agua para conseguir una buena viscosidad de aplicación. No es recomendable mayores diluciones ya que rebajara excesivamente el contenido en sólidos no asegurando por tanto la adecuada consolidación

**ALMACENAMIENTO** Condiciones del envase: Preservar el envase de temperaturas extremas, en un lugar seco y cubierto

Temperatura de almacenamiento: Entre 10°C-35°C con el envase original perfectamente cerrado

Tiempo de almacenamiento: 2 años a partir de su fecha de fabricación

**INSTRUCCIONES DE**

**SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE** [https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/A\\_18403.pdf](https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/A_18403.pdf)

**ATENCIÓN AL CLIENTE** Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40

Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

**DURACOLOR COATINGS S.L.U.**  
**Polígono Industrial "Mirabueno", Ctra Méjico, 10**  
**23650 - Torredonjimeno (Jaén)**  
**Internet: [www.duracolor.es](http://www.duracolor.es)**

Ficha técnica N. 243

Revisión de 21/09/2015 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1