FICHA TÉCNICA

PINTURA PARA BALAUSTRADAS AL AGUA

Línea: Especialidades al Agua
Código: A-30203__

Familia: ALTA DECORACIÓN.
Presentación:

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN Pintura protectora microporosa especialmente formulada para la decoración de balaustradas de yeso y hormigón. Ofrece máxima durabilidad, y resistencia a la intemperie. Excepcional poder cubriente, con un secado rápido y sin olor. No amarillea y es respetuoso con el medio ambiente.

PROPIEDADES
- Ligero olor agradable durante su aplicación. Una vez seco, no huele.
- Excelente adherencia directamente al soporte
- Gran blancura y no amarillea
- Impermeable al agua de lluvia
- Excelente aplicabilidad. Nivela perfectamente, no se notan los brochazos ni los empalmes
- Excelente cubrición

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Indicado para el pintado de balaustradas de cemento, hormigón y yeso que están expuestas a la intemperie

DATOS TÉCNICOS

Acabado	Satinado
Brillo	30 ± 5º Medido a 60º con Microtrigloss Byk Gadner
Densidad	1,10± 0,05 Kg/l a 20 ± 2ºC.
Viscosidad	15.000 ± 9.000 mPa·s a 20 ± 2ºC (Brookfield, H5-6, 20rpm)
pH	8,5 ± 0,5 a 20 ± 2ºC
COVs	Contenido máx. en COV: 45 g/l. Valor límite de UE(Cat. A/d): 130 g/l. (2010).
Ligante	Acrílico-poliuretano
Pigmentos	Selección de pigmentos inorgánicos y orgánicos resistentes a la luz solar
Rendimiento teórico	Aprox. 10 m2 por litro en función del tipo de soporte
Tiempo de secado y repintado	Al tacto, aprox. a 30 minutos. Repintado 2 - 4 horas.
Teñido	Colorantes al agua o tintes universales.
Resistencia al frote en húmedo	Clase 1 según norma UNE-EN 13300.
COLORES	Blanco

SISTEMAS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Preparación de superficies nuevas:

Preparación de superficies de albañilería:

Soportes minerales (hormigón, morteros, yesos...): Esperar hasta el total fraguado (mín. 30 días, en caso de hormigón), limpiar mecánicamente y/o neutralizar el soporte para evitar posibles eflorescencias, productos extraños y/o residuos. Corregir las posibles diferencias de textura o planimetría que pudiera existir en el paramento con DURPLAST STANDARD o MASILLA PLÁSTICA EXTRABLANCA DURACOLOR, en función del tipo de irregularidad del paramento.

Preparación de superficies ya pintadas:

Si la superficie pintada está en buenas condiciones, lijar la superficie para matizar y asegurar una buena adherencia. Limpiar la superficie para eliminar los restos de polvo, grasa...

Preparación de superficies con moho:

Eliminación y desinfección de moho y algas mediante abrasión mecánica utilizando lejía doméstica o agua oxigenada de 10 volúmenes. Aplicar aditivo fungicida-algicida.

MODO DE EMPLEO

Útiles de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Preparación del producto	Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano hasta su perfecta homogenización
Temperatura de aplicación	Aplicar a temperatura ambiente excepto a temperaturas inferiores 5ºC (posible congelación del producto) y superiores a 50ºC
Humedad de aplicación	No debe ser superior al 70%. No aplicar el producto si hay riesgo de lluvia
Temperatura de soporte	No aplicar el producto si el soporte esta a temperatura inferior a 5ºC o superior 50ºC
Humedad de soporte	Máximo 20% de humedad
Dilución y limpieza	Para la limpieza de los útiles de aplicación y para la dilución utilizar agua
	Primera mano: Producto listo al uso. Diluir máx. 5% con agua sólo si la aplicación se realiza a pistola
ALMACENAMIENTO	Condiciones del envase: Preservar el envase de temperaturas extremas, en un lugar seco y cubierto
	Temperatura de almacenamiento: Entre 10ºC-35ºC con el envase original perfectamente cerrado
	Tiempo de almacenamiento: 3 años a partir de su lote de fabricación
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	http://www.duracolor.es:8081/downloads/FDS/A_30203.pdf
ATENCIÓN AL CLIENTE	Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40 Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

DURACOLOR COATINGS S.L.U.
Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10
23650 - Torredonjimeno (Jaén)
Internet: www.duracolor.es

Ficha técnica N. 234
Revisión de 30/03/2017 que anula todas las anteriores

Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1