



FICHA TÉCNICA SATINADO MURSATIN BLANCO ESP.8225



Línea: Pinturas Plsticas
Código: B-08225

Familia: PINTURAS PLSTICAS.
Presentación: 15 Litros

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN Pintura plstica vinlica blanca al agua, de textura lisa con acabado semibrillante, de fcil aplicacin y gran rendimiento; para la decoracin y proteccin de interiores y exteriores. Alto poder impermeabilizante y excelente lavabilidad

PROPIEDADES Caracterstico del producto

Pigmentos inorgnicos blancos estables a la luz
No amarillea
Impermeable
Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiracin del soporte
Excelente cubricin
Buena resistencia a la intemperie

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Especialmente recomendado para la decoracin de paredes y techos tanto en liso como en relieve.

SOPORTES DE APLICACIÓN Yeso, hormign, morteros, ladrillo, pladur

DATOS TÉCNICOS

Acabado Satinado.

Brillo 34.5 5 Medido a 60 con Microtrigloss Byk Gadner

Densidad 1,25 0,05 Kg/l a 20 2C.

Viscosidad 12.000 5.000 mPas a 20 2C (Brookfield, H6, 20rpm)

pH 8,5 0,5 a 20 2C

COVs Contenido mx. en COV: 0,2g/l. Valor lmite de UE(Cat. A/b): 100 g/l. (2010).

Ligante Copolmero vinlico de buena solidez y resistencia al exterior.

Pigmentos Bixido de titanio de alta resistencia exterior.

Rendimiento teórico 10,3 m2 por litro y capa, a 30 micras de espesor seco.

Tiempo de secado y repintado Al tacto, aprox. a 50 minutos. Repintado 4 -6 horas.

Teñido Colorantes al agua o tintes universales

Resistencia al frote en húmedo Clase 1 segn norma UNE-EN 13300.

COLORES Blanco.

SISTEMAS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Preparación de superficies nuevas:

Preparación de superficies de albañilería:

Soportes minerales (hormigón, morteros, yesos...): Esperar hasta total fraguado (mn. 30 días, en caso de hormigón), limpiar y/o neutralizar el soporte para evitar posibles eflorescencias, productos extraños y/o residuos. Corregir las posibles diferencias de textura o planimetría que pudiera existir en el paramento con DURPLAST STANDARD o MASILLA PLÁSTICA EXTRABLANCA DURACOLOR, en función del tipo de irregularidad del paramento. Aplicar una capa de PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS a modo de imprimación para garantizar la perfecta adhesión del producto a la superficie.

Preparación de superficies ya pintadas:

Limpiar y eliminar adecuadamente de forma mecánica los restos de pintura mal adheridos en el soporte, polvo o algún tipo de suciedad; matizar mediante lijado superficies brillantes para abrir poro y así asegurar una buena adherencia del producto. Aplicar una capa de PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS a modo de imprimación para garantizar la perfecta adhesión del producto a la superficie.

Preparación de superficies con moho:

Eliminación y desinfección de moho y algas mediante abrasión mecánica utilizando lejía doméstica o agua oxigenada de 10 volúmenes. Aplicar aditivo fungicida-algicida. Una vez limpia y tratada la superficie aplicar una capa de PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS a modo de imprimación para garantizar la perfecta adhesión del producto a la superficie.

Preparación de superficies con manchas:

Si en el paramento existiesen manchas de color rojizo o amarillento, se deben a sales metálicas, para eliminarlas lo más conveniente es realizar un lijado en profundidad y tratar el paramento con dos manos de PINTURA ANTIMANCHAS AL PLIOWAY

Preparación de superficies minerales o similar nueva

Asegúrese de que la superficie esté exenta de polvo, grasa o suciedad.

Imprimación	Intermedio	Terminación
Plastidur Fijador Superficies Porosas	Satinado Mursatin Blanco Esp. 8225	Satinado Mursatin Blanco Esp. 8225
1 capa	1 capa	1 capa
1:2 (Producto:Agua)	15-20% con agua	5-10% con agua

Preparación de superficies minerales o similar ya pintadas

Elimine todo resto de pintura mal adherida si existiese y asegúrese que la superficie esté exenta de polvo, grasa o suciedad.

Si la pintura existente esté en buen estado no es necesaria la capa de imprimación puede realizar directamente la capa intermedia.

Imprimación	Intermedio	Terminación
Plastidur Fijador Superficies Porosas	Satinado Mursatin Blanco Esp. 8225	Satinado Mursatin Blanco Esp. 8225
1 capa	1 capa	1 capa
1:2 (Producto:Agua)	15-20% con agua	5-10% con agua

Preparación de superficies minerales o similar con moho

Limpie la superficie con un producto adecuado para eliminar restos de moho, elimine los restos de pintura mal adheridos

Imprimación	Intermedio	Terminación
Pintura Antihumedad al Plioway	Satinado Mursatin Blanco Esp. 8225	Satinado Mursatin Blanco Esp. 8225
1-2 capa	1 capa	1 capa
Sin diluir	15-20% con agua	5-10% con agua

Preparación de superficies minerales o similar con manchas

Es conveniente limpiar con un detergente de uso domstico (ej. amoniaco, leja...) los paramentos, eliminar la pintura mal adherida.

Imprimación	Intermedio	Terminación
Dureco Antimanchas al agua o Pintura	Satinado Mursatin Blanco Esp. 8225	Satinado Mursatin Blanco Esp. 8225
Antimanchas al Plioway	1 capa	1 capa
1-2 capa	15-20% con agua	5-10% con agua
Sin diluir		

MODO DE EMPLEO

Útiles de aplicación Brocha, rodillo y pistola

Preparación del producto Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con esptula u objeto plano hasta su perfecta homogenizacin

Temperatura de aplicación Aplicar a temperatura ambiente excepto a temperaturas inferiores 5C (posible congelacin del producto) y superiores a 50C

Humedad de aplicación No debe ser superior al 70%. No aplicar el producto si hay riesgo de lluvia

Temperatura de soporte No aplicar el producto si el soporte esta a temperatura inferior a 5C o superior 50C

Humedad de soporte Mximo 20% de humedad

Dilución y limpieza Para la limpieza de los tiles de aplicacin y para la dilucin utilizar agua

Primera mano: Diluir al 20%-25% con agua para conseguir una buena viscosidad de aplicacin

Segunda mano: Diluir al 10%-15% con agua para conseguir una buena cubricin del producto

ALMACENAMIENTO Condiciones del envase: Preservar el envase de temperaturas extremas, en un lugar seco y cubierto

Temperatura de almacenamiento: Entre 10C-35C con el envase original perfectamente cerrado

Tiempo de almacenamiento: 3 aos a partir de su lote de fabricacin

INSTRUCCIONES DE

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/B_08225.pdf

ATENCIÓN AL CLIENTE Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40
Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

DURACOLOR COATINGS S.L.U.
Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10
23650 - Torredonjimeno (Jaén)
Internet: www.duracolor.es

Ficha técnica N. 287
Revisión de 14/05/2019 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1