



## FICHA TÉCNICA POLIURETANO FONDO PD 203

**Línea:** Acabados para la Madera  
**Código:** D-2030025

**Familia:** ACABADOS PARA MUEBLES.  
**Presentación:** 25 Litros

### DATOS GENERALES

**DESCRIPCIÓN** Fondo de poliuretano acrílico alifático al disolvente. Impresión de altas prestaciones, para el pintado de maderas a poro cerrado (chapadas o macizas) tanto en vertical como horizontal donde se requiera de un secado rápido.

**PROPIEDADES** Tixotropía alta  
Secado y lijado rápido  
Regulariza la absorción del soporte  
Transparencia total, no modifica el color y deja ver perfectamente el veteado de la madera  
En horizontal aplicar en capas finas para evitar la oclusión de aire  
Aumenta el rendimiento del acabado

**SUGERENCIAS DE  
APLICACIÓN** Aplicación en vertical y horizontal sobre gran variedad de chapas.

### DATOS TÉCNICOS

**Densidad** 0,97 0,05 Kg/l a 20°C

**Viscosidad** 25 segundos a 20°C Ford 4

**Contenidos** 35 1 %.

**Sólidos:**

**Tiempo de secado y repintado** Al tacto 45 minutos, para lijado 5-6 horas.

**COLORES** Transparente

### SISTEMAS DE APLICACIÓN

#### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

**Preparación de superficies nuevas:**

**Preparación de superficies de madera:**

Asegurarse que la madera a tratar esté seca (humedad max:20%). Lijar la superficie en sentido de la beta para mejorar la adherencia. Una vez la superficie esté limpia y lijada, aplicar 1 capa de FONDO POLIURETANO PD 202 para mejorar adherencia y absorción de las capas posteriores

### **Preparación de superficies ya pintadas:**

Si la pintura antigua est mal adherida o demasiado deteriorada, hay que proceder a su total eliminacin mediante decapantes y/o abrasin mecnica. Una vez eliminadas totalmente las capas antiguas, proceder con el mtodo de nueva superficie

### **MODO DE EMPLEO**

#### **Útiles de aplicación** Pistola

**Preparación del producto** Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con esptula u objeto plano hasta su perfecta homogenizacin

**Temperatura de aplicación** Aplicar a temperatura ambiente excepto a temperaturas inferiores 5C (posible congelacin del producto) y superiores a 50C

**Humedad de aplicación** No debe ser superior al 70%. No aplicar el producto si hay riesgo de lluvia

**Temperatura de soporte** No aplicar el producto si el soporte esta a temperatura inferior a 5C o superior 50C

**Humedad de soporte** Mximo 20% de humedad

**Dilución y limpieza** Para la limpieza de los tiles de aplicacin y para la dilucin utilizar DISOLVENTE POLIURETANO 892

Primera mano: Producto 2 componentes. Relacin de mezcla producto:catalizador 2:1 en volumen. Para aplicacin a pistola, diluir al 5%-10% con DISOLVENTE POLIURETANO 892 para conseguir una buena viscosidad de aplicacin

Segunda mano: Producto 2 componentes. Relacin de mezcla producto:catalizador 2:1 en volumen. Para aplicacin a pistola, diluir al 5%-10% con DISOLVENTE POLIURETANO 892 para conseguir una buena viscosidad de aplicacin

**ALMACENAMIENTO** Condiciones del envase: Preservar el envase de temperaturas extremas, en un lugar seco y cubierto

Temperatura de almacenamiento: Entre 10C-35C con el envase original perfectamente cerrado

Tiempo de almacenamiento: 1 aos a partir de su lote de fabricacin

### **INSTRUCCIONES DE**

**SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE** [https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/D\\_20300.pdf](https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/D_20300.pdf)

**ATENCIÓN AL CLIENTE** Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40

Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

**DURACOLOR COATINGS S.L.U.**  
**Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10**  
**23650 - Torredonjimeno (Jaén)**  
**Internet: [www.duracolor.es](http://www.duracolor.es)**

Ficha tcnica N. 56

Revisin de 06/10/2015 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1