



FICHA TÉCNICA  
**POLIURETANO ACABADO EXTRAMATE PD 246**

**Línea:** Acabados para la Madera  
**Código:** D-2460025

**Familia:** ACABADOS PARA MUEBLES.  
**Presentación:** 25 Litros

**DATOS GENERALES**

**DESCRIPCIÓN** Gran versatilidad. Buena resistencia al rayado. Excelente aspecto/extensibilidad. Media tixotropía. Alta transparencia. En plano puede haber retención de aire con capas gruesas.

**SUGERENCIAS DE APLICACIÓN** Aplicación vertical y horizontal sobre maderas chapadas y macizas y valido para cortina a poro cerrado.

**DATOS TÉCNICOS**

**Acabado** Extramate

**Brillo**  $5 \pm 3^\circ$  (Medido a  $60^\circ$ ).

**Densidad**  $0,96 \pm 0,05$  Kg/l a  $20 \pm 2^\circ\text{C}$ .

**Viscosidad** 40 segundos a  $20^\circ\text{C}$  Ford 4

**Contenidos**  $36 \pm 1$  %.

**Solidos:**

**Tiempo de secado y repintado** Al tacto 1 hora, para apilado 2-3 horas.

**COLORES** Transparente

**INSTRUCCIONES DE**

**SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE** [https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/D\\_24600.pdf](https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/D_24600.pdf)

**ATENCIÓN AL CLIENTE** Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40

Correo electrónico: [duracolor@duracolor.es](mailto:duracolor@duracolor.es)

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

**DURACOLOR COATINGS S.L.U.**  
**Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10**  
**23650 - Torredonjimeno (Jaén)**  
**Internet: [www.duracolor.es](http://www.duracolor.es)**



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1