



FICHA TÉCNICA POLIURETANO ACABADO SATINADO PD 253

Línea: Acabados para la Madera
Código: D-2530025

Familia: ACABADOS PARA MUEBLES.
Presentación: 25 Litros



DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN Acabado concebido especialmente para satisfacer varias necesidades en aplicaciones, como: cabezales de cama, molduras, patas de mesas, lamas, decoración, rodapié, etc... donde debemos aplicar en una sola capa un gran espesor de película para llenar y dar el efecto de brillo sedoso deseado. Es de destacar su gran poder de relleno y su secado rápido.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Cabezales de cama, molduras, patas de mesas, lamas, decoración, rodapié, etc...

DATOS TÉCNICOS

Acabado Satinado.

Brillo 60 3 (Medido a 60).

Densidad 1,01 0,05 Kg/l a 20 2C.

Viscosidad 50 segundos a 20C Ford 4

Contenidos 42 1 %.

Sólidos:

Tiempo de secado y repintado 110 minutos.

secado y
repintado

COLORES Transparente.

INSTRUCCIONES DE

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/D_25300.pdf

ATENCIÓN AL CLIENTE Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40
Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

DURACOLOR COATINGS S.L.U.
Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10
23650 - Torredonjimeno (Jaén)
Internet: www.duracolor.es

Ficha técnica N. 60
Revisión de 29/08/2003 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1