



FICHA TÉCNICA

DURAPOL PISCINAS AL DISOLVENTE

Línea: Usos Específicos
Código: D-6016604

Familia: PINTURAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Presentación: 1, 4 y 5 Litros.

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN Pintura acrílica para pintado de piscinas con secado muy rápido, que protege y decora piscinas de mortero de cemento o similares. Ofrece acabados de gran calidad, duracin y resistencia al agua y a los tratamientos de desinfección y conservación.

PROPIEDADES Alta resistencia a las algas
Alta resistencia al contacto directo con el agua
Alta resistencia a alcalis
Mantenimiento económico
No repintable sobre pintura piscinas al agua

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Piscinas nuevas o repintado de piscinas que tuvieran aplicado una pintura en base solvente.

DATOS TÉCNICOS

Acabado Semimate.

Brillo 10 3 Medido a 85 con Microtrigloss Byk Gardner

Densidad 1,35 0,05 Kg/l a 20 2C.

Viscosidad 2600 400 mPas a 20 2C (Brookfield, H3, 20rpm)

COVs Exento

Contenidos 65 2 % peso.

Sólidos:

Ligante Resina acrílica en base disolvente.

Pigmentos Bixido de titanio y otros pigmentos según color.

Rendimiento teórico 12,0 m2 por litro y capa, a 40 micras de espesor seco.

Tiempo de secado y repintado Al tacto, 6 minutos. En profundidad, 20 min. (350 m hmedas). Total 10 das para llenar la piscina

COLORES Azul y blanco

SISTEMAS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Preparación de superficies nuevas:

Preparación de superficies de albañilería:

Despus de construidas, no pintar antes de 28 dias como mnimo. Tratar la superficie con una mezcla de 1 parte de cido clorhdrico (salfuman) y de 3 - 4 partes de agua. Lavar con abundante agua dulce a presin. Limpiando de productos extraos y residuos. Dejar secar a fondo como mnimo 48 horas y aplicar una capa diluida con un 10% de Disolvente piscinas; una vez seca, aplicar una o dos capas sin diluir de DURAPOOL PISCINAS.

Preparación de superficies ya pintadas:

Sobre pinturas viejas bien adheridas, una vez lavadas y lijadas suavemente, con el soporte sin polvo y seco, puede pintarse directamente 1 2 capas de DURAPOOL Piscinas. Si los recubrimientos antiguos se encuentran en mal estado, sera recomendable eliminar las partes mal adheridas, y proceder como en superficies nuevas.

Preparación de superficies con moho:

Eliminacin y desinfeccin de moho y algas mediante abrasin mecnic utilizando leja domstica o agua oxigenada de 10 volmenes. Aplicar aditivo fungicida-algicida. Una vez limpia y tratada la superficie, aplicar el producto.

MODO DE EMPLEO

Útiles de aplicacin Brocha, rodillo y pistola

Preparación del producto Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con esptula u objeto plano hasta su perfecta homogenizacin

Temperatura de aplicacin Aplicar a temperatura ambiente excepto a temperaturas inferiores 5C (posible congelacin del producto) y superiores a 50C

Humedad de aplicacin No debe ser superior al 70%.

Temperatura de soporte No aplicar el producto si el soporte esta a temperatura inferior a 5C o superior 50C

Humedad de soporte Mximo 20% de humedad

Dilución y limpieza Para la limpieza de los tiles de aplicacin utilizar Disolvente Piscinas.

Primera mano: Aplicar una capa diluida con un 10% de Disolvente Piscinas

Segunda mano: Una vez seca la primera, aplicar una o dos capas sin diluir de DURAPOOL PISCINAS.

ALMACENAMIENTO Condiciones del envase: Preservar el envase de temperaturas extremas, en un lugar seco y cubierto

Temperatura de almacenamiento: Entre 10C-35C con el envase original perfectamente cerrado

Tiempo de almacenamiento: 3 aos a partir de su lote de fabricacin

INSTRUCCIONES DE

SEGURIDAD Y https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/D_60166.pdf

MEDIO AMBIENTE

ATENCIÓN AL Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40

CLIENTE Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

DURACOLOR COATINGS S.L.U.
Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10
23650 - Torredonjimeno (Jaén)
Internet: www.duracolor.es



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1