



## FICHA TÉCNICA DURAPOOL PISCINAS AL DISOLVENTE

**Línea:** Usos Especificos

**Código:** D-6016604

**Familia:** PINTURAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.

**Presentación:** 1, 4 y 5 Litros.

### DATOS GENERALES

**DESCRIPCIÓN** Pintura acrílica para pintado de piscinas con secado muy rápido, que protege y decora piscinas de mortero de cemento o similares. Ofrece acabados de gran calidad, duración y resistencia al agua y a los tratamientos de desinfección y conservación.

**PROPIEDADES** Alta resistencia a las algas  
Alta resistencia al contacto directo con el agua  
Alta resistencia a alcalis  
Mantenimiento económico  
No repintable sobre pintura piscinas al agua

**SUGERENCIAS DE APLICACIÓN** Piscinas nuevas o repintado de piscinas que tuvieran aplicado una pintura en base solvente.

### DATOS TÉCNICOS

**Acabado** Semimate.

**Brillo**  $10 \pm 3^\circ$  Medido a  $85^\circ$  con Microtrigloss Byk Gardner

**Densidad**  $1,35 \pm 0,05$  Kg/l a  $20 \pm 2^\circ\text{C}$ .

**Viscosidad**  $2600 \pm 400$  mPa·s a  $20 \pm 2^\circ\text{C}$  (Brookfield, H3, 20rpm)

**COVs** Exento

**Contenidos**  $65 \pm 2$  % peso.

**Solidos:**

**Ligante** Resina acrílica en base disolvente.

**Pigmentos** Bióxido de titanio y otros pigmentos según color.

**Rendimiento teórico** 12,0 m<sup>2</sup> por litro y capa, a 40 micras de espesor seco.

**Tiempo de secado y repintado** Al tacto, 6 minutos. En profundidad, 20 min. (350  $\mu\text{m}$  húmedas). Total 10 días para llenar la piscina

**COLORES** Azul y blanco

### SISTEMAS DE APLICACIÓN

#### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Preparación de superficies nuevas:

#### Preparación de superficies de albañilería:

Después de construidas, no pintar antes de 28 días como mínimo. Tratar la superficie con una mezcla de 1 parte de ácido clorhídrico (salfuman) y de 3 - 4 partes de agua. Lavar con abundante agua dulce a presión. Limpiando de productos extraños y residuos. Dejar secar a fondo como mínimo 48 horas y aplicar una capa diluida con un 10% de Disolvente piscinas; una vez seca, aplicar una o dos capas sin diluir de DURAPOOL PISCINAS.

#### **Preparación de superficies ya pintadas:**

Sobre pinturas viejas bien adheridas, una vez lavadas y lijadas suavemente, con el soporte sin polvo y seco, puede pintarse directamente 1 ó 2 capas de DURAPOOL Piscinas. Si los recubrimientos antiguos se encuentran en mal estado, sería recomendable eliminar las partes mal adheridas, y proceder como en superficies nuevas.

#### **Preparación de superficies con moho:**

Eliminación y desinfección de moho y algas mediante abrasión mecánica utilizando lejía doméstica o agua oxigenada de 10 volúmenes. Aplicar aditivo fungicida-algicida. Una vez limpia y tratada la superficie, aplicar el producto.

#### **MODO DE EMPLEO**

**Útiles de aplicación** Brocha, rodillo y pistola

**Preparación del producto** Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano hasta su perfecta homogenización

**Temperatura de aplicación** Aplicar a temperatura ambiente excepto a temperaturas inferiores 5°C (posible congelación del producto) y superiores a 50°C

**Humedad de aplicación** No debe ser superior al 70%.

**Temperatura de soporte** No aplicar el producto si el soporte esta a temperatura inferior a 5°C o superior 50°C

**Humedad de soporte** Máximo 20% de humedad

**Dilución y limpieza** Para la limpieza de los útiles de aplicación utilizar Disolvente Piscinas.

Primera mano: Aplicar una capa diluida con un 10% de Disolvente Piscinas

Segunda mano: Una vez seca la primera, aplicar una o dos capas sin diluir de DURAPOOL PISCINAS.

**ALMACENAMIENTO** Condiciones del envase: Preservar el envase de temperaturas extremas, en un lugar seco y cubierto

Temperatura de almacenamiento: Entre 10°C-35°C con el envase original perfectamente cerrado

Tiempo de almacenamiento: 3 años a partir de su lote de fabricación

#### **INSTRUCCIONES DE**

**SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE** [https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/D\\_60166.pdf](https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/D_60166.pdf)

**ATENCIÓN AL CLIENTE** Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40

Correo electrónico: [duracolor@duracolor.es](mailto:duracolor@duracolor.es)

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

**DURACOLOR COATINGS S.L.U.**  
**Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10**  
**23650 - Torredonjimeno (Jaén)**  
**Internet: [www.duracolor.es](http://www.duracolor.es)**



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1