



FICHA TÉCNICA DURAPOL PISCINAS AL DISOLVENTE

Línea: Usos Especificos

Código: D-6016604

Familia: PINTURAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS

Presentación: 1, 4 y 5 Litros.

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN Pintura acrílica para pintado de piscinas con secado muy rápido, que protege y decora piscinas de mortero de cemento o similares. Ofrece acabados de gran calidad, duración y resistencia al agua y a los tratamientos de desinfección y conservación.

PROPIEDADES Alta resistencia a las algas
Alta resistencia al contacto directo con el agua
Alta resistencia a alcalis
Mantenimiento económico
No repintable sobre pintura piscinas al agua

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Piscinas nuevas o repintado de piscinas que tuvieran aplicado una pintura en base solvente.

DATOS TÉCNICOS

Acabado Semimate.

Brillo $10 \pm 3^\circ$ Medido a 85° con Microtrigloss Byk Gardner

Densidad $1,35 \pm 0,05$ Kg/l a $20 \pm 2^\circ\text{C}$.

Viscosidad 2600 ± 400 mPa·s a $20 \pm 2^\circ\text{C}$ (Brookfield, H3, 20rpm)

COVs Exento

Contenidos 65 ± 2 % peso.

Solidos:

Ligante Resina acrílica en base disolvente.

Pigmentos Bióxido de titanio y otros pigmentos según color.

Rendimiento teórico 12,0 m² por litro y capa, a 40 micras de espesor seco.

Tiempo de secado y repintado Al tacto, 6 minutos. En profundidad, 20 min. (350 μm húmedas). Total 10 días para llenar la piscina

COLORES Azul y blanco

SISTEMAS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Preparación de superficies nuevas:

Preparación de superficies de albañilería:

Después de construidas, no pintar antes de 28 días como mínimo. Tratar la superficie con una mezcla de 1 parte de ácido clorhídrico (salfuman) y de 3 - 4 partes de agua. Lavar con abundante agua dulce a presión. Limpiando de productos extraños y residuos. Dejar secar a fondo como mínimo 48 horas y aplicar una capa diluida con un 10% de Disolvente piscinas; una vez seca, aplicar una o dos capas sin diluir de DURAPOOL PISCINAS.

Preparación de superficies ya pintadas:

Sobre pinturas viejas bien adheridas, una vez lavadas y lijadas suavemente, con el soporte sin polvo y seco, puede pintarse directamente 1 ó 2 capas de DURAPOOL Piscinas. Si los recubrimientos antiguos se encuentran en mal estado, sería recomendable eliminar las partes mal adheridas, y proceder como en superficies nuevas.

Preparación de superficies con moho:

Eliminación y desinfección de moho y algas mediante abrasión mecánica utilizando lejía doméstica o agua oxigenada de 10 volúmenes. Aplicar aditivo fungicida-algicida. Una vez limpia y tratada la superficie, aplicar el producto.

MODO DE EMPLEO

Útiles de aplicación Brocha, rodillo y pistola

Preparación del producto Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano hasta su perfecta homogenización

Temperatura de aplicación Aplicar a temperatura ambiente excepto a temperaturas inferiores 5°C (posible congelación del producto) y superiores a 50°C

Humedad de aplicación No debe ser superior al 70%.

Temperatura de soporte No aplicar el producto si el soporte esta a temperatura inferior a 5°C o superior 50°C

Humedad de soporte Máximo 20% de humedad

Dilución y limpieza Para la limpieza de los útiles de aplicación utilizar Disolvente Piscinas.

Primera mano: Aplicar una capa diluida con un 10% de Disolvente Piscinas

Segunda mano: Una vez seca la primera, aplicar una o dos capas sin diluir de DURAPOOL PISCINAS.

ALMACENAMIENTO Condiciones del envase: Preservar el envase de temperaturas extremas, en un lugar seco y cubierto

Temperatura de almacenamiento: Entre 10°C-35°C con el envase original perfectamente cerrado

Tiempo de almacenamiento: 3 años a partir de su lote de fabricación

INSTRUCCIONES DE

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/D_60166.pdf

ATENCIÓN AL CLIENTE Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40

Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

DURACOLOR COATINGS S.L.U.
Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10
23650 - Torredonjimeno (Jaén)
Internet: www.duracolor.es



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1