



FICHA TÉCNICA SEÑALIZARM CIUDAD AMARILLA

Línea: Usos Especificos

Código: D-60518__

Familia: PINTURA DE TRÁFICO.

Presentación: 4 y 15L

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN Pintura para señalización horizontal, en base a resinas acrílicas al disolvente, de pavimentos bituminosos y de hormigón, que permite la obtención de marcas viales de duración considerable, con buena visibilidad diurna y nocturna durante su vida útil. Destaca por sus características antideslizantes gracias a su formulación especial con partículas de máxima dureza.

PROPIEDADES Muy buena durabilidad
Buena visibilidad diurna y nocturna durante su vida útil
Rápido secado
Muy buena adherencia
Buena dureza
Excelente retención de color
Gran resistencia a la abrasión
Muy buena resistencia a intemperie
Gran resistencia a la alcalinidad

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Señalización de vías públicas y privadas: calles, interior de poblaciones, urbanizaciones, aparcamientos, pasos de cebra..., incluso sometidas a tráfico apreciable: carreteras, autovías.

SOPORTES DE APLICACIÓN Hormigón, cemento, asfalto.

DATOS TÉCNICOS

Acabado Mate.

Brillo $4 \pm 2^\circ$ Medido a 85° con Microtrigloss Byk Gardner

Densidad $1,47 \pm 0,05$ Kg/l Kg/l a $20 \pm 2^\circ\text{C}$.

Viscosidad 3250 ± 750 mPa·s a $20 \pm 2^\circ\text{C}$ (Brookfield, H3, 20rpm)

COVs Exento

Contenidos 70 ± 5 % peso.

Solidos:

Ligante Resina acrílica en base disolvente.

Pigmentos Pigmentos resistentes a la luz.

Rendimiento teórico Aprox 400 micras de espesor seco, lo que se consigue aplicando 750 g/m²

Tiempo desecado y repintado Al tacto, 15 minutos. En profundidad, 30 minutos.

SISTEMAS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Preparación de superficies nuevas:

Preparación de otras superficies:

Las superficies deben estar bien limpias, secas y exentas de grasas. Asfalto: Aplicar directamente Señalizarm Ciudad. Hormigón/Cemento: En el no pulido, abrir la suficiente porosidad para asegurar el anclaje. Cuando el hormigón sea nuevo hay que eliminar previamente los restos de lechadas de curado, así como sales del fraguado, que pueden perjudicar la adherencia y propiedades de la pintura. Se recomienda dejar fraguar el hormigón al menos 4 semanas. Adecuada para el repintado sobre pinturas alídicas, acrílicas o termoplásticos de aplicación en caliente. Permitir el tránsito ligero a partir de 1-2h y tránsito rodado de 3-5h dependiendo de las condiciones y rendimiento habituales.

Preparación de superficies ya pintadas:

Si la superficie pintada está en buenas condiciones, lijar la superficie para matizar y asegurar una buena adherencia. Limpiar la superficie para eliminar los restos de polvo, grasa..., y aplicar Señalizarm Ciudad Si la pintura antigua está mal adherida o demasiado deteriorada, hay que proceder a su total eliminación mediante decapantes y/o métodos abrasivos. Una vez eliminadas totalmente las capas antiguas, proceder con el método de nueva superficie según material a tratar

MODO DE EMPLEO

Útiles de aplicación Brocha, rodillo, pistola o máquina pintabandas

Preparación del producto Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano hasta su perfecta homogeniza

Temperatura de aplicación Aplicar a temperatura ambiente excepto a temperaturas inferiores 5°C (posible congelación del producto) y superiores a 50°C

Humedad de aplicación No debe ser superior al 70%. No aplicar el producto si hay riesgo de lluvia

Temperatura de soporte No aplicar el producto si el soporte esta a temperatura inferior a 5°C o superior 50°C

Humedad de soporte Máximo 20% de humedad

Dilución y limpieza No se precisa dilución, si fuese necesario diluir para mejorar condiciones de aplicación, hacerlo con un máximo del 3% con Disolvente de Tráfico ARM Para la limpieza de los útiles de aplicación utilizar Disolvente de Tráfico ARM

ALMACENAMIENTO Condiciones del envase: Preservar el envase de temperaturas extremas, en un lugar seco y cubierto

Temperatura de almacenamiento: Entre 10°C-35°C con el envase original perfectamente cerrado

Tiempo de almacenamiento: 3 años a partir de su lote de fabricación

INSTRUCCIONES DE

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/D_60518.pdf

ATENCIÓN AL

CLIENTE Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40

Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

DURACOLOR COATINGS S.L.U.
Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10
23650 - Torredonjimeno (Jaén)
Internet: www.duracolor.es

Ficha técnica N. 281

Revisión de 30/11/2017 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1