



FICHA TÉCNICA

ARM POLIURETANO 2C BRILLANTE BASE D

Línea: Línea Industrial

Código: D-74001__

Familia: ACABADOS PARA METALES.

Presentación: 4 y 15 Litros

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN Esmalte de poliuretano acrílico de dos componentes catalizado con isocianatos alifáticos. Por reacción química de sus componentes forma un film de gran dureza, brillante y elástico, con buena adherencia sobre acero siendo recomendable dar previamente imprimación epoxi.

PROPIEDADES Exterior/interior
Secado rápido
Excelente dureza, adherencia y elasticidad
Buena resistencia a intemperie, química y mecánica
Acabado Alto Brillo
No amarillea

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Ideal par el mantenimiento industrial y pintado de maquinaria agrícola como capa de acabado para protección a largo plazo de superficies de hierro. Espesor mínimo recomendado 40 micras.

DATOS TÉCNICOS

Acabado Brillante.

Brillo $95 \pm 1^\circ$ (Medido a 60°).

Densidad Entre 0,95 y $1,25 \pm 0,05$ Kg/l a $20 \pm 2^\circ\text{C}$, según color.

Viscosidad 20-30 segundos a 20°C Ford 4

Contenidos 57 ± 5 %.

Solidos:

Ligante Resina hidroxilada.

Pigmentos Pigmentos sólidos a la luz y a la intemperie.

Rendimiento teórico 13,7-15,1 m², por litro y capa, según color, a 35 micras de espesor seco.

Tiempo de secado y repintado Al tacto, 45 minutos. Repintado 12-48 horas. Curado 7 días.

Relación de la mezcla 4:1 vol.

COLORES Carta Ral, NCS y Corporativos

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE [https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/ESMALTE POLIURETANO 2C ARMVAL S500 BASE D.pdf](https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/ESMALTE_POLIURETANO_2C_ARMVAL_S500_BASE_D.pdf)

ATENCIÓN AL CLIENTE Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40
Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

DURACOLOR COATINGS S.L.U.
Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10
23650 - Torredonjimeno (Jaén)
Internet: www.duracolor.es

Ficha técnica N. 157
Revisión de 26/10/2007 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1