



## FICHA TÉCNICA ESMALTE S.R. BRILLANTE ARMVAL

**Línea:** Línea Industrial

**Código:** D-742\_\_

**Familia:** BARNICES Y ESMALTES SINTÉTICOS.

**Presentación:** 0,750 - 4 - 15 L.

### DATOS GENERALES

**DESCRIPCIÓN** Esmalte alquídico brillante de aplicación a pistola. Proporciona un muy rápido secado, dureza, adherencia y alta cubrición. De excelente nivelación. Se utiliza como base para la obtención de colores del sistema tintométrico ARMVAL, con el que se obtiene un importante abanico de colores, para ello se suministra con un nivel de llenado del 90% en volumen. La solidez del color en exterior depende del tono y de la cantidad y tipo de colorante del sistema tintométrico empleado, debiéndose consultar dicha circunstancia previamente, y siendo más crítico en los tonos amarillos y rojos y más aún en tonos pasteles.

**SUGERENCIAS DE APLICACIÓN** Para proteger y decorar todo tipo de superficies de hierro, madera y albañilería, tanto en interior como en exterior.

### DATOS TÉCNICOS

**Acabado** Brillante.

**Densidad** Base:  $0,97 \pm 0,05$  Kg/l a  $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ .

**Ligante** Resina alquídica.

**Pigmentos** Sin pigmentación.

**Rendimiento teórico** 16 m<sup>2</sup> por litro a 35 micras de espesor seco.

**Tiempo de secado y repintado** Al tacto, 20-30 minutos. Repintado 8 - 12 horas.

**Teñido** Colorantes del sistema tintométrico ARMVAL.

**COLORES** Base: Transparente. Una vez teñida en máquina se obtiene el color deseado.

#### INSTRUCCIONES DE

**SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE** [http://www.duracolor.es:8081/downloads/FDS/D\\_74200.pdf](http://www.duracolor.es:8081/downloads/FDS/D_74200.pdf)

**ATENCIÓN AL CLIENTE** Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40

Correo electrónico: [duracolor@duracolor.es](mailto:duracolor@duracolor.es)

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

**DURACOLOR COATINGS S.L.U.**  
**Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10**  
**23650 - Torredonjimeno (Jaén)**  
**Internet: [www.duracolor.es](http://www.duracolor.es)**

Ficha técnica N. 250

Revisión de 10/08/2015 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1