

# FICHA TÉCNICA ARM BARNIZ POLIURETANO PAVIMENTOS



Familia: PAVIMENTOS Línea: Línea Industrial

Código: D-75303.\_\_\_ Presentación: 4 y 15 L. Catalizador 1 y 3,75 L

## **DATOS GENERALES**

DESCRIPCIÓN Barniz de poliuretano acrílico alifático de 2 componentes al disolvente. Recubrimiento de

acabado altas prestaciones, indicada especialmente para pavimentos interiores/exteriores donde se requiera altas resistencias químicas y mecánicas.

**PROPIEDADES** Alto brillo

Excelente resistencia a intemperie, buena retención de brillo y color

Excelente resistencia a productos químicos utilizados de forma habitual en limpieza

Buena resistencia a derrames de productos químicos como gasolina, aceites lubricantes...

Excelente adherencia a soportes minerales

Elevada dureza, buena resistencias a golpes y desgastes de vehículos

No amarillea

Vida de la mezcla 6h

SUGERENCIAS DE Como acabado de alta calidad tanto en exteriores como interiores en ambientes altamente APLICACIÓN agresivos. Se aplica especialmente para la protección y el embellecimiento de suelos de hormigón, previamente pintados o al natural.

## DATOS TÉCNICOS

Acabado Brillante.

Brillo  $95 \pm 3^{\circ}$  (Medido a  $60^{\circ}$ ).

**Densidad**  $1,01 \pm 0,05 \text{ Kg/l a } 20 \pm 2^{\circ}\text{C}.$ 

Viscosidad 50-60 segundos a 20°C Ford 4

COVs Contenido máx. en COV: 499 g/l. Valor límite de UE(Cat. A/j): 500 g/l. (2010).

Contenidos  $58 \pm 5 \%$ .

Solidos:

Ligante Resina acrílica hidroxilada.

Rendimiento 12-14 m2, por litro y capa, según color, a 40 micras de espesor seco.

teórico

Tiempo de Al tacto, 1 horas. Repintado mínimo 12-24 horas y máximo 5 días. Curado 7 días.

secado v repintado

Relación de la 4:1 en volumen con Catalizador Poliuretano Pavimentos

mezcla

**COLORES** Incoloro

# SISTEMAS DE APLICACIÓN

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

#### Preparación de superficies nuevas:

Preparación de pavimentos:

Hormigón o similar: Esperar hasta total fraguado (mín. 30 días, en caso de hormigón), limpiar y/o neutralizar el soporte para evitar posibles eflorescencias, productos extraños y/o residuos. Aclarar con abundante agua. Corregir los posibles defectos de planimetría (grietas, coqueras...) con un mortero epoxi. Esperar el secado total del sustrato limpio y reparado. Aplicar 2 capas de ARM BARNIZ POLIURETANO PAVIMENTOS, si la terminación que se busca es cemento natural o aplicar 2 capas sobre cualquier producto 2 componentes de la linea pavimentos de nuestra tarifa

#### Preparación de superficies ya pintadas:

Limpiar y eliminar adecuadamente de forma mecánica los restos de pintura mal adheridos en el soporte, polvo o algún tipo de suciedad; matizar mediante lijado superficies brillantes para abrir poro y así asegurar una buena adherencia del producto. Una vez limpio el soporte, seguir el método de aplicación de superfies nuevas Limpiar y eliminar adecuadamente de forma mecánica los restos de pintura mal adheridos en el soporte, polvo o algún tipo de suciedad; matizar mediante lijado superficies brillantes para abrir poro y así asegurar una buena adherencia del producto. Una vez limpio el soporte, seguir el método de aplicación de superfies nuevas

#### **MODO DE EMPLEO**

Útiles de aplicación Brocha, rodillo y pistola

**Preparación del** Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano hasta su **producto** perfecta homogenización

**Temperatura de** Aplicar a temperatura ambiente excepto a temperaturas inferiores 5°C (posible congelación aplicación del producto) y superiores a 50°C Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción. Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

**Humedad de** No debe ser superior al 70%. No aplicar el producto si hay riesgo de lluvia **aplicación** 

**Temperatura de** No aplicar el producto si el soporte esta a temperatura inferior a 5°C o superior 50°C soporte

Humedad de soporte Máximo 4% de humedad

**Dilución y limpieza** Para la limpieza de los útiles de aplicación y para la dilución utilizar DISOLVENTE POLIURETANO 892

Primera mano: Producto 2 componetes. Relación de mezcla producto:catalizador 4:1 en volumen. Si es necesario para la aplicación diluir con Disolvente Poliuretanos 892

**ALMACENAMIENTO** Condiciones del envase: Preservar el envase de temperaturas extremas, en un lugar seco y cubierto

Temperatura de almacenamiento: Entre 10°C-35°C con el envase original perfectamente cerrado

Tiempo de almacenamiento: 3 años a partir de su lote de fabricación

**INSTRUCCIONES DE** 

**SEGURIDAD Y** http://www.duracolor.es:8081/downloads/FDS/D\_75303.pdf **MEDIO AMBIENTE** 

ATENCIÓN AL Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40 CLIENTE Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

## **DURACOLOR COATINGS S.L.U.**

Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10 23650 - Torredonjimeno (Jaén) Internet: www.duracolor.es

Ficha técnica N. 165 Revisión de 26/04/2018 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1