

## FICHA TÉCNICA BARNIZ MARINO URETANADO

**Línea:** Esmaltes, Barnices y Lacas Nitro  
**Código:** D-80000\_\_

**Familia:** BARNICES Y ESMALTES SINTÉTICOS.  
**Presentación:** 375, 750 ml, 4 y 12 Litros.

### DATOS GENERALES

**DESCRIPCIÓN** Barniz sintético de alta calidad para la protección y decoración de carpintería de madera expuesta en ambientes marinos y de montaña.

**PROPIEDADES** Transparencia total, no modifica el color y deja ver perfectamente el vetado de la madera  
Elevada flexibilidad  
Impermeable  
Resistente a los cambios climáticos  
Elevada resistencia a los golpes y roces  
Excelente resistencia a productos químicos utilizados de forma habitual en limpieza  
Tacto agradable

**SUGERENCIAS DE APLICACIÓN** Madera expuesta al exterior en ambientes marinos y de montaña, donde dependiendo de las condiciones climatológicas, se recomienda hacer un mantenimiento anual.

### DATOS TÉCNICOS

**Acabado** Brillante

**Brillo** 90 ± 5° Medido a 60° con Microtrigloss Byk Gardner

**Densidad** 0,96 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

**Viscosidad** 850 ± 350 mPa·s a 20 ± 2°C (Brookfield, H2, 20rpm)

**COVs** Contenido máx. en COV: 399 g/l. Valor límite de UE(Cat. A/e): 400 g/l. (2010).

**Contenidos** 60 ± 3 % peso.

**Sólidos:**

**Ligante** Resina alquídica con modificación uretanada.

**Pigmentos** Sin pigmentación

**Rendimiento teórico** Aprox. 17,3 m<sup>2</sup> por litro en función del soporte, para 35 micras de espesor seco

**Tiempo de secado y repintado** Al tacto, 2 horas. Repintado a las 24 horas (dependiendo de la temperatura)

**COLORES** Transparente

### SISTEMAS DE APLICACIÓN

#### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

## Preparación de superficies nuevas:

### Preparación de superficies de madera:

Asegurarse q la madera a tratar está seca (humedad max:20%). Lijar la superficie en sentido de la beta para mejorar la adherencia. Una vez la superficie esté limpia y lijada, aplicar 2 capas de BARNIZ MARINO URETANADO

### Preparación de superficies ya pintadas:

Si la superficie pintada está en buenas condiciones, lijar la superficie para matizar y asegurar una buena adherencia. Limpiar la superficie para eliminar los restos de polvo, grasa... Aplicar 2 capas de BARNIZ MARINO URETANADO Si la pintura antigua está mal adherida o demasiado deteriorada, hay que proceder a su total eliminación mediante decapantes y/o abrasión mecánica. Una vez eliminadas totalmente las capas antiguas, proceder con el método de nueva superficie

## MODO DE EMPLEO

**Útiles de aplicación** Brocha, rodillo y pistola

**Preparación del producto** Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano hasta su perfecta homogenización

**Temperatura de aplicación** Aplicar a temperatura ambiente excepto a temperaturas inferiores 5°C (posible congelación del producto) y superiores a 50°C

**Humedad de aplicación** No debe ser superior al 70%. No aplicar el producto si hay riesgo de lluvia

**Temperatura de soporte** No aplicar el producto si el soporte esta a temperatura inferior a 5°C o superior 50°C

**Humedad de soporte** Máximo 20% de humedad

**Dilución y limpieza** Para la limpieza de los útiles de aplicación y para la dilución utilizar DISOLVENTE Sintético 910

Primera mano: Diluir al 3% max. con Disolvente Sintético 910 para conseguir una buena viscosidad de aplicación y facilitar la adherencia en la primera capa.

Segunda mano: Aplicar sin diluir para conseguir las propiedades óptimas del producto

**ALMACENAMIENTO** Condiciones del envase: Preservar el envase de temperaturas extremas, en un lugar seco y cubierto

Temperatura de almacenamiento: Entre 10°C-35°C con el envase original perfectamente cerrado

Tiempo de almacenamiento: 3 años a partir de su lote de fabricación

## INSTRUCCIONES DE

**SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE** [http://www.duracolor.es:8081/downloads/FDS/D\\_80000.pdf](http://www.duracolor.es:8081/downloads/FDS/D_80000.pdf)

**ATENCIÓN AL CLIENTE** Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40

Correo electrónico: [duracolor@duracolor.es](mailto:duracolor@duracolor.es)

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

**DURACOLOR COATINGS S.L.U.**  
**Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10**  
**23650 - Torredonjimeno (Jaén)**  
**Internet: [www.duracolor.es](http://www.duracolor.es)**

Ficha técnica N. 48

Revisión de 12/11/2015 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1