



## FICHA TÉCNICA

# ARM BARNIZ ANTIGRAFITI SATINADO 1C

**Línea:** Usos Especificos

**Código:** P-070000\_\_

**Familia:** REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS DE FACHADAS.

**Presentación:** 4 L, 15 L.

### DATOS GENERALES

**DESCRIPCIÓN** Barniz acrílico transparente, incoloro y satinado de un componente para la protección sacrificable de superficies contra pintadas de graffitis. Queda con aspecto mojado.

**PROPIEDADES** Acabado transparente, incoloro y satinado

Buena adherencia

Absorbe microfisuras

Incorpora un aditivo antigraffiti para permitir la fácil eliminación de sobrepintados

Buena resistencia a la abrasión, a la humedad y a los álcalis

Secado rápido en 15 min. al tacto

Se puede aplicar sobre pintura plástica o revestimiento, si ha transcurrido un mes de su aplicación

**SUGERENCIAS DE APLICACIÓN** Para aplicar especialmente en pavimentos, fachadas de edificios, señalización de suelos y piscinas.

**SOPORTES DE APLICACIÓN** Hormigón, ladrillo, piedra y cemento.

### DATOS TÉCNICOS

**Acabado** Satinado

**Brillo**  $30 \pm 5^\circ$  Medido a  $60^\circ$  con Microtrigloss Byk Gardner

**Densidad**  $0,91 \pm 0,05$  Kg/l a  $20 \pm 2^\circ\text{C}$ .

**Viscosidad**  $400 \pm 200$  mPa·s a  $20 \pm 2^\circ\text{C}$  (Brookfield, H2, 20rpm)

**COVs** Contenido máx. en COV: 700 g/l. Valor límite de UE(Cat. A/h): 750 g/l. (2010).

**Contenidos**  $23 \pm 2$  % peso.

**Solidos:**

**Ligante** Resina acrílica en base disolvente.

**Rendimiento teórico** 8 m<sup>2</sup> por litro y capa, a 15 micras de espesor seco, para fondos poco absorbentes. Variable resto.

**Tiempo de secado y repintado** Al tacto, 6 minutos. En profundidad, 20 minutos. Secado total para máximas prestaciones, 10 días

**COLORES** INCOLORO

### SISTEMAS DE APLICACIÓN

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

### Preparación de superficies nuevas:

#### Preparación de superficies de albañilería:

Las superficies deben estar bien limpias, secas y exentas de grasas, además de exenta de polvo y humedad. Aplicar entonces ARM Barniz Antigraffiti Satinado 1C, la aplicación debe ser hasta saturación del soporte, normalmente en dos manos seguidas. En el supuesto de una aplicación con graffiti en spray, éste se eliminará con equipos de limpieza con agua a alta presión.

### Preparación de superficies ya pintadas:

En caso de superficies ya pintadas y en mal estado, con desconchados, o partes sueltas estas se deben sanear. Estas recomendaciones son de suma importancia si se quieren obtener unos resultados óptimos y garantizar las propiedades del producto. Después proceder como superficies nuevas.

### MODO DE EMPLEO

**Útiles de aplicación** Brocha, rodillo o pistola

**Preparación del producto** Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano hasta su perfecta homogeniza

**Temperatura de aplicación** Aplicar a temperatura ambiente excepto a temperaturas inferiores 5°C (posible congelación del producto) y superiores a 50°C

**Humedad de aplicación** No debe ser superior al 60%. No aplicar el producto si hay riesgo de lluvia

**Temperatura de soporte** No aplicar el producto si el soporte esta a temperatura inferior a 5°C o superior 50°C

**Humedad de soporte** Máximo 20% de humedad

**Dilución y limpieza** No se precisa dilución Para la limpieza de los útiles de aplicación utilizar Disolvente Poliuretano 892  
Primera mano: La aplicación debe ser hasta saturación del soporte, normalmente en dos manos seguidas

**ALMACENAMIENTO** Condiciones del envase: Preservar el envase de temperaturas extremas, en un lugar seco y cubierto

Temperatura de almacenamiento: Entre 10°C-35°C con el envase original perfectamente cerrado

Tiempo de almacenamiento: 3 años a partir de su lote de fabricación

### INSTRUCCIONES DE

**SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE** [https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/P\\_07000.pdf](https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/P_07000.pdf)

**ATENCIÓN AL CLIENTE** Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40

Correo electrónico: [duracolor@duracolor.es](mailto:duracolor@duracolor.es)

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

**DURACOLOR COATINGS S.L.U.**  
**Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10**  
**23650 - Torredonjimeno (Jaén)**  
**Internet: [www.duracolor.es](http://www.duracolor.es)**

Ficha técnica N. 215

Revisión de 03/02/2016 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1