

ENCARGO : 511-96-33

INFORME N° : 21002-96-80

PETICIONARIO : D. ILDEFONSO LORITE VILLACRECES
PINTURAS DURACOLOR, S.A.
Polígono industrial Mirabueno
22.050 - Torredonjimeno (Jaén)

REFERENCIA : PINTURAS PLASTICAS

MUESTRAS RECIBIDAS : DURAPLAS PETREO LISO



4.- PROCEDIMIENTO

Procedimiento Geocisa GP-5-96.

Se aplica el sistema de recubrimiento indicado en el capítulo 3 en un soporte permeable al agua, de acabado liso, de 30 x 20 cm.

Se seca al ambiente 23/50 (Temperatura $23 \pm 2^\circ\text{C}$, humedad relativa $50 \pm 5\%$) durante 7 días.

Se proyecta una lluvia simulada durante 4 horas.

Para ello se coloca las probetas en posición vertical y se sitúan dispersiones de 30 cm. de distancia, de forma que el agua incida con un ángulo de 45° , aproximadamente, escurriendo por la superficie.

Se observa el trasdós de la probeta al finalizar el ensayo para detectar la posible presencia de agua o humedad.

5.- RESULTADOS



Encargado: Carlos Alvarez Sanjurjo

Ensayos realizados del 25 de marzo al 22 de Abril.

El recubrimiento es estanco al agua en las condiciones de ensayo definidas en el informe.

Las conclusiones emitidas solamente son imputables a la muestra recibida.

Este informe consta de cuatro páginas, numeradas correlativamente de la 1 a la cuatro.

Coslada, 23 de Abril de 1996

**POR LA DIVISION DE
ENSAYOS DE CONSTRUCCION**

JEFE DE LA DIVISION



FDO.: EDUARDO CUERDA RETAMERO
Perito Químico



FDO.: JOSE LUIS OLIVARES SAIZ
Ing. Técnico Industrial