

FICHA TÉCNICA

POLIURETANO ACABADO BLANCO SEMIMATE PD 264

Línea: Acabados para Madera	Familia: ACABADOS PARA MUEBLES.
Código de producto: D-2640325	Envases: 25 Litros.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Aplicación vertical y horizontal sobre maderas chapadas, macizas o tablero MDF convenientemente fondeado en poliuretano o poliéster. Alta pigmentación. Buena resistencia al rayado (no raya al anillo), una vez seco. Buen aspecto/extensibilidad. Alta tixotropía. Secado rápido.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Adecuado para aplicación sobre partes planas a pulverización o cortina a poro cerrado o abierto.

DENSIDAD 1,19 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

CONT. SÓLIDOS 45 ± 1 %.

COLOR Blanco

ACABADO Semimate

ENDURECEDOR Catalizador Acabado Pigmentado CD 442 al 50 %.

BRILLO 35 ± 3° (Medido a 60°).

VISCOSIDAD 20 segundos a 20°C Ford 4

GRAMAJE 150 g/m2 máximo por capa.

SECADO 190 minutos.

DISOLVENTES Disolvente Poliuretanos 892 o Disolvente Poliuretanos R-911 (5-10%).

TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA 5 Horas

MODO DE EMPLEO Se recomienda agitar el producto siempre antes de su empleo y hacer una aplicación previa, cuando el tiempo que lleve almacenado sea superior a 1 año. Aplicable por pulverización en sus diferentes variables.

OTROS DATOS Consultar su ficha de seguridad en la que aparecen todos los datos para su correcta manipulación.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 29/08/2003

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)