

FICHA TÉCNICA

POLIURETANO ACABADO SEMIGLOSS PD 241

Línea: Acabados para Madera	Familia: ACABADOS PARA MUEBLES.
Código de producto: D-2410025	Envases: 25 Litros.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Gran versatilidad. Buena resistencia al rayado. Excelente aspecto/extensibilidad. Media tixotropía. Alta transparencia. En plano puede haber retención de aire con capas gruesas.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Aplicación vertical y horizontal sobre maderas chapadas y macizas.

DENSIDAD $0,96 \pm 0,05$ Kg/l a $20 \pm 2^\circ\text{C}$

CONT. SÓLIDOS 36 ± 1 %.

COLOR Transparente

ACABADO Semigloss

ENDURECEDOR Catalizador CD 402 o CD 403 al 50 %.

BRILLO $90 \pm 3^\circ$ (Medido a 60°).

VISCOSIDAD 40 segundos a 20°C Ford 4.

GRAMAJE 120-150 g/m² máximo por capa

SECADO Al tacto 1 hora, para apilado 2-3 horas.

DISOLVENTES Disolvente Poliuretanos 892 o Disolvente Poliuretanos R-911 (5%).

MODO DE EMPLEO Se recomienda agitar el producto siempre antes de su empleo y hacer una aplicación previa, cuando el tiempo que lleve almacenado sea superior a 1 año. Aplicable por pulverización en sus diferentes variables. Un buen lijado del poliuretano de fondo en el sentido del veteado de la chapa y con lija adecuada, hacen que el acabado presente una mayor extensibilidad y suavidad. Es conveniente mantener las cámaras de barnizado con constante renovación de aire sin que haya corrientes del mismo, ya que puede provocarse en una misma pieza diferencia de matiz por una evaporación demasiado rápida de los disolventes.

OTROS DATOS Consultar su ficha de seguridad en la que aparecen todos los datos para su correcta manipulación.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 29/08/2003
MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)