

FICHA TÉCNICA

POLIURETANO ACABADO SEMIMATE PD 254

Línea: Acabados para Madera	Familia: ACABADOS PARA MUEBLES.
Código de producto: D-2540025	Envases: 25 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Acabado concebido especialmente para satisfacer varias necesidades en aplicaciones, como: cabezales de cama, molduras, patas de mesas, lamas, decoración, rodapié, etc... donde debemos aplicar en una sola capa un gran espesor de película para rellenar y dar el efecto de brillo sedoso deseado. Es de destacar su gran poder de relleno y su secado rápido.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Cabezales de cama, molduras, patas de mesas, lamas, decoración, rodapié, etc...

DENSIDAD 1,01 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

CONT. SÓLIDOS 42 ± 1 %.

COLOR Transparente

ACABADO Semimate.

ENDURECEDOR Catalizador CD 402 o CD 403 al 50 %.

BRILLO 35 ± 3° (Medido a 60°).

VISCOSIDAD 50 segundos a 20°C Ford 4

GRAMAJE 120-150 g/m² máximo por capa.

SECADO 110 minutos.

DISOLVENTES Disolvente Poliuretanos 892 o Disolvente Poliuretanos R-911 (5%).

MODO DE EMPLEO Se recomienda agitar el producto siempre antes de su empleo y hacer una aplicación previa, cuando el tiempo que lleve almacenado sea superior a 1 año. Aplicable por pulverización en sus diferentes variables y en cortina poro cerrado.
Un buen lijado del poliuretano de fondo en el sentido del veteado de la chapa y con lija adecuada, hacen que el acabado presente una mayor extensibilidad y suavidad. Es conveniente mantener las cámaras de barnizado con constante renovación de aire sin que haya corrientes del mismo, ya que puede provocarse en una misma pieza diferencia de matiz por una evaporación demasiado rápida de los disolventes.

OTROS DATOS Consultar su ficha de seguridad en la que aparecen todos los datos para su correcta manipulación.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.