

FICHA TÉCNICA

POLIURETANO FONDO PD 202	
Línea: Acabados para Madera	Familia: ACABADOS PARA MUEBLES.
Código de producto: D-2020025	Envases: 25 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Tiene muy buena y rápida lijabilidad y alta tixotropía para aplicaciones en vertical. Buen repintado. Alta transparencia. Buena cubrición. En plano puede haber retención de aire con capas gruesas.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Aplicación en vertical y horizontal sobre gran variedad de chapas.

DENSIDAD 0,97 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C

CONT. SÓLIDOS 35 ± 1 %.

COLOR Transparente

ENDURECEDOR Catalizador CD 402 o CD 403 al 50 %.

VISCOSIDAD 25 segundos a 20°C Ford 4

GRAMAJE 180-200 g/m² máximo por capa.

SECADO Al tacto 45 minutos, para lijado 5-6 horas.

DISOLVENTES Disolvente Poliuretanos 892 o Disolvente Poliuretanos R-911 (5-10%).

TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA 4 horas

MODO DE EMPLEO Se recomienda agitar el producto siempre antes de su empleo y hacer una aplicación previa, cuando el tiempo que lleve almacenado sea superior a 1 año. Aplicable por pulverización en sus diferentes variables.

OTROS DATOS Consultar su ficha de seguridad en la que aparecen todos los datos para su correcta manipulación

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 29/08/2003
MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)