

FICHA TÉCNICA

POLIURETANO FONDO PD 203	
Línea: Acabados para Madera	Familia: ACABADOS PARA MUEBLES.
Código de producto: D-2030025	Envases: 25 Litros.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Aplicación vertical y horizontal sobre gran variedad de chapas. Tixotropía alta. Tiene muy buen lijado, alta transparencia y buena cubrición. Producto muy versátil, pudiendo ser aplicado por pulverización en todas sus variantes.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Maderas macizas o chapeadas.

DENSIDAD 1,01 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C

CONT. SÓLIDOS 45 ± 1 %.

COLOR Transparente

ENDURECEDOR Catalizador CD 403 al 50 %.

VISCOSIDAD 26 segundos a 20°C Ford 4

GRAMAJE 180-200 g/m2 máximo por capa.

SECADO Al tacto 1 hora, para lijado 5-6 horas.

DISOLVENTES Disolvente Poliuretanos 892 o Disolvente Poliuretanos R-911 (5-10%).

TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA Más de 3 horas

MODO DE EMPLEO Se recomienda agitar el producto siempre antes de su empleo y hacer una aplicación previa, cuando el tiempo que lleve almacenado sea superior a 1 año. Aplicar por pulverización una o dos manos de 120 a 180 g/m2, con un intervalo mínimo de 30 minutos entre ellas. Repintado: de 12 a 24 horas.

OTROS DATOS Consultar su ficha de seguridad en la que aparecen todos los datos para su correcta manipulación.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 29/08/2003
MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)