

FICHA TÉCNICA

POLIURETANO FONDO PIGMENTADO BLANCO PD 222

Línea: Acabados para Madera	Familia: ACABADOS PARA MUEBLES.
Código de producto: D-2220325	Envases: 25 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Aplicación sobre diversos soportes. Tiene buena lijabilidad. Especialmente indicado para mantenimiento del brillo y aspecto de los acabados. Valido pistola/cortina a poro cerrado.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Aplicación en vertical y horizontal, de maderas chapadas, macizas o tableros DM.

DENSIDAD 1,34 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C

COLOR Blanco

ENDURECEDOR Catalizador Fondo Pigmentado CD 422 al 20 %.

VISCOSIDAD 60 segundos a 20°C Ford 4

GRAMAJE 250 - 300 g/m², máximo, aplicando 2 manos.

SECADO 4 horas en profundidad.

DISOLVENTES Disolvente Poliuretanos 892 o Disolvente Poliuretanos R-911 (5-15%).

TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA 3 horas máximo.

MODO DE EMPLEO Se recomienda agitar el producto siempre antes de su empleo y hacer una aplicación previa, cuando el tiempo que lleve almacenado sea superior a 1 año. Aplicable por pulverización en sus diferentes variables. Como en cualquier fondo de poliuretano conviene dejar transcurrir 24 horas, antes de aplicar el acabado para evitar removidos. Para obtener un máximo rendimiento del fondo es esencial disponer de un buen lijado del soporte, tanto si es directamente sobre la madera, como si se aplica sobre una imprimación previa a rodillo de secado por U.V.

OTROS DATOS

Consultar su ficha de seguridad en la que aparecen todos los datos para su correcta manipulación

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 29/08/2003

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)