

FICHA TÉCNICA

BARNIZ MARINO URETANADO	
Línea: Esmaltes y Barnices	Familia: BARNICES Y ESMALTES SINTÉTICOS.
Código de producto: D-80000	Envases: 375, 750 ml, 4 y 12 Litros.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Barniz interior/exterior para carpintería de madera. Producto de un sólo componente, elaborado específicamente para la protección y decoración de madera expuesta al exterior en ambientes marinos y de montaña. No contiene secantes de plomo. De fácil aplicación, gran transparencia y dureza, elástico, muy brillante, no descuelga, buena nivelación, rápido secado y gran resistencia al agua y al exterior.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Madera expuesta al exterior en ambientes marinos y de montaña, donde dependiendo de la condiciones climatológicas, se recomienda hacer un mantenimiento anual.

DENSIDAD 0,92 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C

CONT. SÓLIDOS 52 ± 2 %.

COLOR Transparente

ACABADO Brillante

BRILLO 90 ± 3° (Medido a 60°).

LIGANTE Resina alquídica con modificación uretanada (sintética con poliuretano).

PIGMENTO Sin pigmentación

SECADO Al tacto, 1-3 horas. Repintado a las 24 horas (dependiendo de la temperatura)

DILUCIÓN DISOLVENTES SINTÉTICOS Y GRASOS o Aguarrás. Pistola: 5%, no diluir, para brocha o rodillo.

RENDIMIENTO TEÓRICO 14,3 m2 por litro y capa, a 35 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano.
Para su correcta aplicación se recomienda que la madera esté seca (H.R. inferior al 15%), lijada y limpia. Aplicar con rodillo, pistola o brocha al menos dos capas, diluyendo según se indica más arriba, teniendo en cuenta diluir la primera capa en una cuantía algo mayor para favorecer la penetración y anclaje del barniz.
Para maderas ya barnizadas, limpiar y lijar si estuvieran en buen estado, procediendo a continuación como se indica anteriormente o eliminar el barniz antiguo antes, si estuviera deteriorado.
Los utensilios empleados se deben limpiar con DISOLVENTE DE LIMPIEZA o DISOLVENTE SINTÉTICOS Y GRASOS inmediatamente después de su uso.

OTROS DATOS Consultar su ficha de seguridad en la que aparecen todos los datos para su correcta manipulación

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 18/07/2006
MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)