

FICHA TÉCNICA

ARM PINTURA ANTICALORICA NEGRA	
Línea: Esmaltes y Barnices	Familia: BRICOLAJE Y DECORACIÓN.
Código de producto: P-08680	Envases: 375, 750 ml y 4 L.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Esmalte alquidico combinado con resinas de urea y melamina que permiten su reticulacion a temperaturas de 140 a 180 °C. Buena resistencia a la intemperie. Buena retención de brillo y color. Facilidad de aplicación.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Capas de acabados de ciclos convencionales para interiores y exteriores en la protección de superficies en ambientes de agresividad baja o media.

DENSIDAD 1,19 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

CONT. SÓLIDOS 45-50%,

COLOR Negro

ASPECTO Satinado

LIGANTE Resinas de Urea y Melamina

SECADO Al tacto 30 minutos a 20°C.

DILUCIÓN 5-20 %, según medio de aplicación.

RENDIMIENTO TEÓRICO 12 m²/L, por capa.

MODO DE EMPLEO Hierro y acero
 Limpiar de grasas, aceites y suciedad con DISOLVENTE LIMPIEZA-DESENGRASANTE con un trapo. Después dejar evaporar el disolvente (evaporación muy rápida sin necesidad de un secado con trapo seco o chorro de aire)
 Mantenimiento (repintado)
 En el caso de repintar sobre sistemas bien adheridos limpiar de grasas, aceites y suciedad, con agua dulce a presión y después de dejar secar, aplicar dos manos del ESMALTE ANTICALORICO. Cuando se trate de sistemas mal adheridos y/o con presencia de herrumbre, habrá que eliminarlos mediante rascado y/o cepillado hasta mínimo el grado ST-3 de la norma sueca SIS-055900. A continuación parchear sobre las zonas desnudas, con la imprimación correspondientes hasta nivelar el grosor de la película original.
 De acuerdo con la practica habitual de un buen pintado. Si se aplica por debajo de 10°C o superando los 30°C, puede verse afectado el conjunto de las características reseñadas en la presente ficha.

OTROS DATOS Preservar el envase de las heladas y de la exposición directa al sol. No mezclar con pinturas de diferente composición. Prestar atención a las indicaciones de la etiqueta, y evitar la inhalación de los vapores, el contacto con la piel y los ojos. En espacios cerrados, facilitar ventilación forzada, y usar equipos de protección personal.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 18/07/2012
 MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)