

FICHA TÉCNICA

ESMALTE ANTIOXIDANTE BRILLANTE "ARM"	
Línea: Esmaltes y Barnices	Familia: BARNICES Y ESMALTES SINTÉTICOS.
Código de producto: D-700	Envases: 375, 750 ml y 4 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Esmalte Alquídicó brillante formulado para lograr las máximas prestaciones en cualquiera de los 26 colores presentes. Proporciona un rápido secado, dureza, adherencia y alta cubrición. De excelente brochabilidad y nivelación.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Protección y decoración de superficies de hierro, tanto en interior como en exterior. Acabado Antioxidante.

DENSIDAD Entre 0,94 y 1,20 $\pm$ 0,05 Kg/l a 20 $\pm$ 2°C, según color.

CONT. SÓLIDOS 72 $\pm$ 5 %.

COLOR Blanco, Negro y 24 colores más, según su correspondiente Carta de Colores.

ACABADO Brillante

LIGANTE Resina alquídicá.

PIGMENTO Pigmentos sólidos a la luz y a la intemperie.

SECADO Al tacto, 2 – 3 horas. Repintado superior a 24 horas.

DILUCIÓN Para pistola: 3% máximo. No diluir para brocha y rodillo.

TEÑIDO Los colores son entremezclables y se pueden teñir con TINTES UNIVERSALES

RENDIMIENTO TEÓRICO 12,7 – 13,3 m² por litro y capa, según color, a 35 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con DISOLVENTE DE LIMPIEZA, DISOLVENTE SINTÉTICOS Y GRASOS o DISOLVENTE 2007 Bajo Olor inmediatamente después de su uso. Antes de aplicar el producto, preparar adecuadamente la superficie según se trate de:

- SUPERFICIES NUEVAS:
 - De hierro: limpiar el óxido, desengrasar e imprimir con IMPRIMACIÓN SINTÉTICA NARANJA "ARM" o con las IMPRIMACIONES "ARM"-línea industrial.
 - De hierro galvanizado: limpiar, desengrasar y aplicar WASH PRIMER.
- SUPERFICIES YA PINTADAS: Si se encuentran en buen estado lavar y lijar suavemente antes de aplicar ESMALTE BRILLANTE ARM. Si estuvieran en mal estado, eliminar las zonas deterioradas e imprimir según se indicó para superficies nuevas.

OTROS DATOS

Consultar su ficha de seguridad en la que aparecen todos los datos para su correcta manipulación

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 01/04/2013
MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)