

FICHA TÉCNICA

ESMALTE "ARM" METAL EFECTO FORJA	
Línea: Esmaltes y Barnices	Familia: BARNICES Y ESMALTES SINTÉTICOS.
Código de producto: D-716	Envases: 750 ml y 4 Litros.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Recubrimiento anticorrosivo de acabado con aspecto de hierro forjado, de fina textura, para proteger y decorar todo tipo de superficies de hierro, tanto en interior como en exterior. Gran adherencia, rápido secado y excepcional resistencia al exterior.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Decoración de superficies de hierro, en interior y exterior.

DENSIDAD 1,76 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

CONT. SÓLIDOS 79 ± 2 %.

COLOR Gris y negro

ACABADO Aspecto forjado.

LIGANTE Resina alquídica.

PIGMENTO Pigmentos sólidos a la luz y a la intemperie, junto con aluminio.

SECADO Al tacto, 1 – 2 horas. Repintado 16 - 24 horas.

DISOLVENTES DISOLVENTE SINTÉTICOS Y GRASOS o Disolvente 2007 Bajo Olor. A brocha y rodillo diluir máximo 2%.

TEÑIDO Los colores son entremezclables y se pueden teñir con TINTES UNIVERSALES.

RENDIMIENTO TEÓRICO 15 – 15,5 m2 por litro y capa, según color, a 35 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto, antes y durante su aplicación, desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, diluyendo si es necesario según se indica más arriba, debiendo limpiar el utensilio empleado con DISOLVENTE DE LIMPIEZA, DISOLVENTE SINTÉTICOS Y GRASOS o Disolvente 2007 Bajo Olor inmediatamente después de su uso. Antes de aplicar el producto, preparar adecuadamente la superficie según se trate de:

- SUPERFICIES NUEVAS:
 - De hierro: limpiar el óxido, desengrasar e imprimir con IMPRIMACIÓN SINTÉTICA NARANJA "ARM" o con las IMPRIMACIONES "ARM"-línea industrial.
 - De hierro galvanizado: limpiar, desengrasar y aplicar WASH PRIMER.
- SUPERFICIES YA PINTADAS: Si se encuentran en buen estado lavar y lijar suavemente antes de aplicar ARM METAL EFECTO FORJA. Si estuvieran en mal estado, eliminar las zonas deterioradas e imprimir según se indicó para superficies nuevas.

Este producto de textura gruesa no es aplicable a pistola convencional.

OTROS DATOS Consultar su ficha de seguridad en la que aparecen todos los datos para su correcta manipulación.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 17/01/2007

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)