

## FICHA TÉCNICA

| <b>BRIDECO MATE EXTERIOR - INTERIOR</b> |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Línea:</b> Línea Decoración          | <b>Familia:</b> BRICOLAJE Y DECORACIÓN. |
| <b>Código de producto:</b> A-11003      | <b>Envases:</b> 2,5 y 12 Litros         |

**DEFINICIÓN DEL PRODUCTO** Pintura plástica mate para la decoración de superficies de albañilería en exteriores e interiores.

**SUGERENCIAS DE APLICACIÓN** Decoración de techos y paredes.

**DENSIDAD** 1,51 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

**COLOR** Blanco.

**ACABADO** Mate

**LIGANTE** Copolímero estireno-acrílico.

**PIGMENTO** Bióxido de titanio y extendedores.

**SECADO** Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas.

**DILUCIÓN** Con agua: 20 - 25 % primera mano y 10 - 15 % segunda mano.

**TEÑIDO** Colorantes al agua o tintes universales.

**RENDIMIENTO TEÓRICO** 7,6 m<sup>2</sup> por litro y capa, a 50 micras de espesor seco.

**MODO DE EMPLEO** Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre madera o metal imprimir adecuadamente.  
En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano un 20 - 25 % y para la segunda 10 - 15 %. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies con temple o polvorulentas, fijarlas con PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o eliminarlas completamente.

**OTROS DATOS**

- No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C.
- Preservar el producto de temperaturas extremas.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 19/01/2012  
MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)