

FICHA TÉCNICA

KALMA ANTIGOTERAS	
Línea: Línea Bricolaje	Familia: BRICOLAJE Y DECORACIÓN.
Código de producto: A-065	Envases: 750 ml, 4 y 15 Litros.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Revestimiento impermeabilizante de gran durabilidad y elasticidad permanente. Alta resistencia a la tracción que le confiere buenas propiedades mecánicas. Especialmente indicado para la impermeabilización horizontal.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Impermeabilización y tratamiento antigoteras de paramentos horizontales.

DENSIDAD 1,25 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

COLOR Blanco, Rojo Teja, Terracota, Negro y Gris A-0652304

ACABADO Satinado.

LIGANTE Copolímero acrílico insaponificable de elasticidad permanente.

PIGMENTO Bióxido de titanio, óxidos de hierro y extendedores que le proporcionan gran resistencia a la intemperie.

SECADO Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 12 horas, dependiendo del espesor de capa aplicado.

DILUCIÓN Con agua: 20 - 25% primera mano e inferior al 10% segunda mano y posteriores.

TEÑIDO Colorantes al agua o tintes universales.

RENDIMIENTO TEÓRICO 1,0 m²/l, aplicado en varias capas de espesor seco total 500 micras.

MODO DE EMPLEO Se presenta en forma de pasta semiespesa de fácil aplicación utilizable en la impermeabilización de tejados, cubiertas, terrazas, y demás superficies de albañilería en general.

Eliminar todos los residuos de materiales mal adheridos y polvo, siendo aconsejable en superficies muy polvorientas la aplicación previa de FIJADOR ACRÍLICO.

Si la superficie es absorbente es aconsejable dar una primera capa de impermeabilizante diluido al 20 - 25% con agua. Aplicar en total 2 ó 3 capas abundantes y cruzadas del ANTIGOTERAS sin diluir con un rendimiento total de 1,0 m² por litro y esperando como mínimo 12 horas entre capa y capa.

Se recomienda para mayor resistencia a la fisuración que sobre la segunda capa aún húmeda se extiende y fije adecuadamente una malla de "tejido no - tejido" de espesor hasta 300 g/m², dando a continuación una tercera capa cruzada.

OTROS DATOS

- No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C.
- Preservar el producto de temperaturas extremas.

