

FICHA TÉCNICA

ACRITEX LISO	
Línea: Línea Decoración	Familia: BRICOLAJE Y DECORACIÓN.
Código de producto: A-00503	Envases: 4 y 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Revestimiento pétreo al agua de acabado mate que se suministra en blanco para proteger y decorar superficies exteriores e interiores con excelentes resultados. Resistente a los álcalis, de buen poder cubriente, resistencia al frote húmedo y duración a la intemperie. Impermeable.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Adecuado para el pintado de obra nueva o restauración de fachadas.

DENSIDAD 1,61 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C

COLOR Blanco.

ACABADO Liso Mate.

LIGANTE Copolímero acrílico altamente insaponificable.

PIGMENTO Bióxido de titanio y extendedores que le proporcionan gran resistencia.

SECADO Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas.

DILUCIÓN Con agua: 20 - 25% primera mano y 10 - 15% segunda mano

TEÑIDO Colorantes al agua o tintes universales

RENDIMIENTO TEÓRICO 9,4 m² por litro y capa, a 50 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre madera o metal imprimir adecuadamente.
En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano un 20 - 25 % y para la segunda 10 - 15 %. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies con temple, fijarlas con PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o eliminarlas completamente.

OTROS DATOS

- No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C.
- Preservar el producto de temperaturas extremas.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 24/01/2012
MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)