

## FICHA TÉCNICA

| SOL Y NIEVE MATE            |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Línea: Línea Decoración     | Familia: BRICOLAJE Y DECORACIÓN. |
| Código de producto: A-00303 | Envases: 750 ml, 4 y 15 Litros   |

**DEFINICIÓN DEL PRODUCTO** Pintura acrílica al agua de acabado blanco mate con buena lavabilidad y cubrición, especialmente indicada para el pintado de fachadas, paredes y techos. No amarillea.

**SUGERENCIAS DE APLICACIÓN** Pintado de paredes y techos en textura lisa, en blanco y en color. Se puede usar tanto en interior como en exterior.

**DENSIDAD** 1,59 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C

**COLOR** Blanco

**ACABADO** Mate

**LIGANTE** Copolímero acrílico de elasticidad media y altamente insaponificable

**PIGMENTO** Bióxido de titanio y extendedores de seleccionada calidad que le confieren una blancura extraordinaria.

**SECADO** Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas.

**DILUCIÓN** Con agua: 20 - 25 % primera mano y 10 - 15 % segunda mano.

**TEÑIDO** Colorantes al agua o tintes universales, con los que se obtienen tonos limpios

**RENDIMIENTO TEÓRICO** 8,4 m<sup>2</sup> por litro y capa, a 50 micras de espesor seco.

**LAVABILIDAD** Clase 2, según la EN 13.300.

**MODO DE EMPLEO** Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre madera o metal imprimir adecuadamente.  
En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano un 20 - 25 % y para la segunda 10 - 15 %. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies con temple, fijarlas con PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o eliminarlas completamente.

**OTROS DATOS**

- No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C.
- Preservar el producto de temperaturas extremas.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 04/03/2002  
MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)