

FICHA TÉCNICA

ARM ESMALTE CLOROCAUCHO	
Línea: Línea Industrial	Familia: ACABADOS PARA METALES.
Código de producto: P-04	Envases: 4 y 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Pintura brillante de naturaleza alquídica modificada con caucho isomerizado, de secado rápido. Posee un buen brillo, así como secado en profundidad. Gran resistencia al agua, lo que permite su utilización también en piscinas y suelos.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Para superficies en las que queramos tener una resistencia media y buen repintado posterior.

DENSIDAD Entre 1,12 y 1,22 $\pm$ 0,05 Kg/l a 20 $\pm$ 2°C, según color.

CONT. SÓLIDOS 70 $\pm$ 4 %.

COLOR Los 9 colores de Carta Esmalte Industrial S.R.

ASPECTO Brillante

VISCOSIDAD 120-140 segundos a 20°C Ford 4

SECADO Al tacto, 30-35 minutos. Repintado 12 horas.

DISOLVENTES DISOLVENTE UNIVERSAL 890.

RENDIMIENTO TEÓRICO 9,0 - 10,0 m² por litro y capa, según color, a 50 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO SOPORTES NUEVOS:
Habría que primero lijar, desengrasar, y aplicar a pistola una primera capa diluida al 40%. Para terminar aplicar a pistola una segunda capa sin diluir o ligeramente diluida. Durante la aplicación la temperatura debe ser superior a 8°C, y la humedad inferior al 70%.
PINTURAS ANTIGUAS:
Si el producto aplicado se encuentra en mal estado, eliminar completamente mediante procedimientos mecánicos o manuales. En pinturas en buen estado, habría que lijar y desengrasar, y proceder como en soportes nuevos.
Los mejores resultados del ARM Esmalte Clorocaucho, se obtienen tras el secado a temperatura ambiente durante 15 días.

OTROS DATOS Para aplicación Airless, consultar previamente. Prestar atención a las indicaciones de la etiqueta, y evitar la inhalación de los vapores, el contacto con la piel y los ojos. En espacios cerrados, facilitar ventilación forzada, y usar equipos de protección personal.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 12/01/2011
MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)