

FICHA TÉCNICA

ARM ESMALTE S.R. ALTO BRILLO RAL 9006	
Línea: Línea Industrial	Familia: ACABADOS PARA METALES.
Código de producto: P-0801515	Envases: 15 Kg

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Esmalte de uso general como capa de acabado de ciclos convencionales para interiores y exteriores en la protección de superficies en ambientes de agresividad baja y media. De fácil aplicación, tiene muy buena adherencia sobre imprimaciones convencionales. Facilidad de repintado.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Esmalte de buena resistencia a la intemperie con buena retención de brillo y color para maquinaria y estructuras metálicas.

DENSIDAD 1,10 ± 0,1 Kg/l a 20 ± 2°C.

CONT. SÓLIDOS 52,0 ± 5,0 %

COLOR Aluminio RAL 9006

ACABADO Brillante

LIGANTE Resina alquídica.

VISCOSIDAD 120" Copa Ford nº 4

SECADO Al tacto: 20 min. Total: 8 horas. Repintado: mínimo 24 horas

DILUCIÓN Diluir entre un 5 y 20 %, según el sistema de pintado.

RENDIMIENTO TEÓRICO 14,2 m² por Kg y capa.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar a pistola, diluyendo si es necesario según se indica más arriba, debiendo limpiar el utensilio empleado con DISOLVENTE DE LIMPIEZA inmediatamente después de su uso. Antes de aplicar el producto, preparar adecuadamente la superficie según se trate de:

- SUPERFICIES NUEVAS:

- De hierro: limpiar el óxido, desengrasar e imprimir con las IMPRIMACIONES "ARM" línea industrial.

- De hierro galvanizado: limpiar, desengrasar y aplicar WASH PRIMER.

- SUPERFICIES YA PINTADAS: Si se encuentran en buen estado lavar y lijar suavemente antes de aplicar ESMALTE SR ALTO BRILLO. Si estuvieran en mal estado, eliminar las zonas deterioradas e imprimir según se indicó para superficies nuevas.

OTROS DATOS Aplicar entre 10 y 30°C, para que no se vean afectadas las propiedades de la pintura.

Consultar su ficha de seguridad en la que aparecen todos los datos para su correcta manipulación.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.