

FICHA TÉCNICA

IMPRIMACIÓN "ARMFOSF"	
Línea: Línea Industrial	Familia: IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES.
Código de producto: D-53327	Envases: 4 y 16 Kg.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Imprimación anticorrosiva fosfatante a base de resinas de polivinil-butiral de acabado mate. Excelente adherencia en diferentes sustratos metálicos incluso galvanizado. Secado muy rápido. Gran dureza y adecuada cubrición. Repintable con diferentes calidades incluido poliuretano 2C.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Producto formulado para protección temporal del acero y sustratos difíciles, especialmente recomendado para labores de preconstrucción industrial.

DENSIDAD 1,06 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C, según color.

CONT. SÓLIDOS 41 ± 1 %.

COLOR Gris.

ACABADO Mate sedoso.

LIGANTE Resina polivinil-butiral.

PIGMENTO Pigmentos sólidos a la luz y a la intemperie.

SECADO Al tacto 10 minutos y en profundidad 15 minutos. Repintado 1-2 horas.

DILUCIÓN DISOLVENTE Universal. Para aplicación a pistola máximo 5%. Listo al uso.

RENDIMIENTO TEÓRICO 12.0-13.0 m², por litro y capa, según color, a 20 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con pistola, diluyendo si es necesario según se indica más arriba. Para limpiar los utensilios se ha de emplear DISOLVENTE Universal inmediatamente después de su uso. Las superficies metálicas a pintar deben estar limpias, desengrasadas, libres de óxido y de partes mal adheridas antes de aplicar sobre ellas el producto.

OTROS DATOS Consultar su ficha de seguridad en la que aparecen todos sus datos para su correcta manipulación.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 04/09/2008

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)