

FICHA TÉCNICA

ARM BARNIZ POLIURETANO PAVIMENTOS	
Línea: Línea Industrial	Familia: PAVIMENTOS
Código de producto: P-062 _ _ _	Envases: 4 y 15 L. Catalizador 1 y 3,75 L

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Barniz de poliuretano acrílico de 2 componentes que posee una excelente resistencia a la intemperie, al amarillamiento y al desgaste por abrasión e impacto. Tiene muy buena retención de brillo.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Como acabado de alta calidad tanto en exteriores como interiores en ambientes altamente agresivos. Se aplica especialmente para la protección y el embellecimiento de suelos de hormigón, previamente pintados o al natural.

DENSIDAD 1,00 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

CONT. SÓLIDOS 70-75%,

COLOR Incoloro

ASPECTO Brillante

ENDURECEDOR Catalizador Poliuretano Pavimentos. Relación 4:1 volumen.

SECADO Al tacto 1 hora a 20°C.

TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA 5 horas a 23°C

RENDIMIENTO TEÓRICO 8 m²/L, dejando 30 a 35 micras

MODO DE EMPLEO Pavimentos nuevos de hormigón:
Dejar fraguar completamente el hormigón. Eliminar lechada del fraguado, eflorescencias y otros contaminantes, mediante medios mecánicos.
Sanear grietas, coqueras, etc. hasta encontrar soporte firme. En fresco rellenar con un mortero epoxi. Dejar secar 6-8 horas a 20 °C. Para el acabado aplicar 2 manos con brocha, rodillo o pistola del BARNIZ POLIURETANO PAVIMENTOS, dejando secar 24 horas entre capas. El intervalo máximo de repintado son 72 horas a 20°C. Durante la aplicación la temperatura debe ser superior a 10°C, y la humedad inferior al 75%.
Restauración y Mantenimiento:
Si el producto aplicado se encuentra en mal estado, eliminar completamente mediante procedimientos mecánicos o manuales. Sanear grietas, coqueras y rellenar como se indica más arriba. Terminar igual que si se tratara de pavimentos nuevos.
Si se desea un acabado rugoso con propiedades antideslizantes, espolvorear a la primera capa recién aplicada, sílice fina o gruesa según la rugosidad deseada.
La puesta en servicio es 48 horas para personas, 72 horas vehículos ligeros y 7 días vehículos pesados.

OTROS DATOS

Mezclar ambos componentes a bajas revoluciones. Preservar el envase de las heladas y de la exposición directa al sol. No mezclar con pinturas de diferente composición. Prestar atención a las indicaciones de la etiqueta, y evitar la inhalación de los vapores, el contacto con la piel y los ojos. En espacios cerrados, facilitar ventilación forzada, y usar equipos de

protección personal.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 29/04/2010
MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)