

FICHA TÉCNICA

ARM POLIURETANO PAVIMENTOS	
Línea: Línea Industrial	Familia: PAVIMENTOS
Código de producto: P-061	Envases: 4 y 15 L. Catalizador 1 y 3,75 L

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Pintura de poliuretano alifático de dos componentes que proporciona gran dureza, elasticidad y resistencia a la abrasión. Tiene a su vez gran resistencia a la intemperie, al agua, a los productos químicos y a ambientes ácidos y alcalinos.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Para pavimentos de hormigón en los que queramos tener una resistencia buena al roce y al desgaste tanto en interior como en exterior. Acabado para sistemas de capa fina, autonivelantes y multicapa.

DENSIDAD 1,25 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

CONT. SÓLIDOS 49-59%, s/color

COLOR Gris RAL-7040, Verde Maquinaria RAL-6011 y Rojo Óxido.

ASPECTO Brillante

ENDURECEDOR Catalizador Poliuretano Pavimentos. Relación 4:1 volumen.

SECADO Al tacto 1 hora a 20°C y 60% de humedad

TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA 6 horas a 20°C

DILUCIÓN Disolvente Poluretanos 892

RENDIMIENTO TEÓRICO 10 m²/L, dejando 30 a 35 micras

MODO DE EMPLEO Pavimentos nuevos de hormigón:
 Dejar fraguar completamente el hormigón. Eliminar lechada del fraguado, eflorescencias y otros contaminantes, mediante medios mecánicos.
 Sanear grietas, coqueras, etc. hasta encontrar soporte firme. En fresco rellenar con un mortero epoxi. Dejar secar 6-8 horas a 20 °C. Para el acabado aplicar 2 manos con brocha y rodillo del POLIURETANO PAVIMENTOS, dejando secar 12 horas entre capas. El intervalo máximo de repintado son 72 horas a 20°C. Durante la aplicación la temperatura debe ser superior a 8°C, y la humedad inferior al 75%.
 Restauración y Mantenimiento:
 Si el producto aplicado se encuentra en mal estado, eliminar completamente mediante procedimientos mecánicos o manuales. Sanear grietas, coqueras y rellenar como se indica más arriba. Terminar igual que si se tratara de pavimentos nuevos.
 Si se desea un acabado rugoso con propiedades antideslizantes, espolvorear a la primera capa recién aplicada, sílice fina o gruesa según la rugosidad deseada.
 La puesta en servicio es 48 horas para personas, 72 horas vehiculos ligeros y 7 días vehiculos pesados.

OTROS DATOS

Mezclar ambos componentes a bajas revoluciones. Preservar el envase de las heladas y de la exposición directa al sol. No mezclar con pinturas de diferente composición. Prestar atencion a las indicaciones de la etiqueta,

y evitar la inhalación de los vapores, el contacto con la piel y los ojos. En espacios cerrados, facilitar ventilación forzada, y usar equipos de protección personal.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 14/12/2009

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)