

FICHA TÉCNICA

MORTERO EPOXI	
Línea: Línea Industrial	Familia: IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES.
Código de producto: P-0590020	Envases: Base: 20 Kg. Endurecedor: 12 Kg.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Mortero epoxi fluido, de endurecimiento rápido, para anclajes, rellenos y fijaciones.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Rellenos y anclajes de precisión. Anclajes de Maquinaria, sellado de grietas y fisuras de gran amplitud. Rellenos de corazas, mantos de molinos, tapas de molinos en caso de desgaste y/o desajuste de los elementos de la coraza, entre otros.

DENSIDAD 1,08 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

CONT. SÓLIDOS 75,0 ± 2,0 %

COLOR Incoloro

ACABADO Brillante

ENDURECEDOR Endurecedor MORTERO EPOXI: 5 a 3 en peso.

SECADO Endurece en 12 h a 23°C, totalmente 7 días.

TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA 8 horas a 23°C

DILUCIÓN Disolvente EPOXI

MODO DE EMPLEO El soporte debe estar firme, limpio, seco y sin polvo. Deben eliminarse los restos de aceites, grasas, etc.
La temperatura del soporte debe estar entre 5 y 30°C, y se procurara que la temperatura se mantenga durante la aplicación y el secado.
Debe evitarse en lo posible, la oclusión de aire durante el mezclado. Una vez mezclado, se vierte, procurando ayudar con una varilla a que llegue a todos los rincones.
Evitar trabajar el producto en condiciones de fuerte viento o sol intenso. Así mismo, tanto durante la aplicación como en el secado proteger de la lluvia.
No debe aplicarse cuando la temperatura ambiente esté por debajo de 5°C o se prevea que la temperatura se situará por debajo del punto de rocío. La humedad relativa no debe exceder el 80%.

OTROS DATOS Consultar su ficha de seguridad en la que aparecen todos los datos para su correcta manipulación. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final del producto.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.