

FICHA TÉCNICA

ESMALTE S.R. BRILLANTE ARM-SYSTEM	
Línea: Línea Industrial	Familia: BARNICES Y ESMALTES SINTÉTICOS.
Código de producto: D-750	Envases: 0,750 - 4 - 16 Kg.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Esmalte alquídico brillante de aplicación a pistola. Proporciona un muy rápido secado, dureza, adherencia y alta cubrición. De excelente nivelación. Se utiliza como base para la obtención de colores del sistema tintométrico ARM-SYSTEM, con el que se obtiene un importante abanico de colores, para ello se suministra con un nivel de llenado del 68%. La solidez del color en exterior depende del tono y de la cantidad y tipo de colorante del sistema tintométrico empleado, debiéndose consultar dicha circunstancia previamente, y siendo más crítico en los tonos amarillos y rojos y más aún en tonos pasteles.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Para proteger y decorar todo tipo de superficies de hierro, madera y albañilería, tanto en interior como en exterior.

DENSIDAD Base: 0,97 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

COLOR Base: Transparente. Una vez teñida en máquina se obtiene el color deseado.

ACABADO Brillante.

LIGANTE Resina alquídica disuelta en disolvente tipo white spirit.

PIGMENTO Sin pigmentación.

SECADO Al tacto, 20-30 minutos. Repintado 8 - 12 horas.

DILUCIÓN DISOLVENTE INDUSTRIA SR 504 o DISOLVENTES UNIVERSALES. Para aplicación a pistola: 5-10%.

TEÑIDO Colorantes del sistema tintométrico ARM-SYSTEM.

RENDIMIENTO TEÓRICO 15,9 m2 por litro a 35 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar a pistola, diluyendo si es necesario según se indica más arriba, debiendo limpiar el utensilio empleado con DISOLVENTE DE LIMPIEZA inmediatamente después de su uso. Antes de aplicar el producto, preparar adecuadamente la superficie según se trate de:

- SUPERFICIES NUEVAS:
 - De hierro: limpiar el óxido, desengrasar e imprimir con las IMPRIMACIONES "ARM" línea industrial, dejando transcurrir 24 horas antes de aplicar el ESMALTE ARM SYSTEM.
 - De hierro galvanizado: limpiar, desengrasar y aplicar WASH PRIMER.
- SUPERFICIES YA PINTADAS: Si se encuentran en buen estado lavar y lijar suavemente antes de aplicar ESMALTE ARM SYSTEM. Si estuvieran en mal estado, eliminar las zonas deterioradas e imprimir según se indicó para superficies nuevas.

OTROS DATOS Consultar su ficha de seguridad en la que aparecen todos los datos para su correcta manipulación.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 26/09/2005

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)