

FICHA TÉCNICA

PLASTIDUR SEDASATIN	
Línea: Decoración Profesional	Familia: PINTURAS PLÁSTICAS.
Código de producto: A-0990215	Envases: 15 Litros.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Pintura al agua de acabado blanco y brillo SATINADO BAJO, con muy buena cubrición y lavabilidad para la decoración de superficies exteriores e interiores. Producto que ofrece un excelente acabado, y además un muy bajo salpicado. Con menos brillo que las pinturas satinadas habituales, para mejor uniformidad final (acabado seda).

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN De especial interés en la aplicación sobre superficies lisas con mucha mejor lavabilidad y facilidad de limpieza que las pinturas mates.

DENSIDAD 1,33 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

COLOR Blanco.

ACABADO Satinado bajo tipo seda.

BRILLO 10 ± 2° (Medido a 60°).

LIGANTE Copolímero vinílico de buena solidez y resistencia al exterior.

PIGMENTO Bióxido de titanio de alta resistencia exterior.

SECADO Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas.

DILUCIÓN Con agua: 25 - 30 % primera mano y 15 - 20 % segunda mano.

TEÑIDO Colorantes al agua o tintes universales.

RENDIMIENTO TEÓRICO 12 m² por litro y capa, a 30 micras de espesor seco.

LAVABILIDAD Clase 1, según la EN 13.300.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre madera o metal imprimir adecuadamente.
En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano un 25 - 30 % y para la segunda 15 - 20 %. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies con temple, fijarlas con PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o eliminarlas completamente.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.