

FICHA TÉCNICA

DURACOLOR MATE	
Línea: Decoración Profesional	Familia: PINTURAS PLÁSTICAS.
Código de producto: A-170	Envases: 750 ml. y 4 Litros.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Pintura plástica mate de alta calidad y buena resistencia a la intemperie. Amplia gama de colores que se pueden mezclar entre sí. Al mezclarlos con el blanco podemos obtener cualquier tono intermedio.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Especialmente indicada para la rotulación en general y pintado de superficies de albañilería tanto interiores como exteriores.

DENSIDAD 1,38 a 1,49 $\pm$ 0,05 Kg/l a 20 $\pm$ 2°C, según color.

COLOR Blanco y colores según su correspondiente carta.

ACABADO Mate

LIGANTE Copolímero vinílico de buena solidez y resistencia al exterior.

PIGMENTO Pigmentos con buena solidez del color a la luz.

SECADO Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 6-8 horas.

DILUCIÓN Con agua: 20 - 25 % primera mano y 10 - 15 % segunda mano.

TEÑIDO Colorantes al agua o tintes universales

RENDIMIENTO TEÓRICO 10 a 12 m² por litro y capa, según la superficie a 40 micras de espesor seco.

LAVABILIDAD Clase 2, según la EN 13.300.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre madera o metal imprimir adecuadamente.
En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano un 20 - 25 % y para la segunda 10 - 15 %. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies con temple, fijarlas con PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSOS o eliminarlas completamente.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 22/03/2002

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)