

FICHA TÉCNICA

DURACOLOR SATINADO	
Línea: Decoración Profesional	Familia: PINTURAS PLÁSTICAS.
Código de producto: A-175	Envases: 750 ml. y 4 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Pintura plástica satinada de alta calidad, con amplia gama de colores de buena resistencia a la intemperie. Todos los colores se pueden mezclar entre sí y con el blanco para obtener cualquier tipo de tono intermedio.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Especialmente indicada para la rotulación en general y pintado en colores de superficies de albañilería tanto interiores como exteriores.

DENSIDAD 1,19 a 1,29 $\pm$ 0,05 Kg/l a 20 $\pm$ 2°C, según color.

COLOR Blanco y colores según carta de colores del producto

ACABADO Satinado

BRILLO 17 $\pm$ 2° (Medido a 60°).

LIGANTE Copolímero vinílico de buena solidez y resistencia al exterior

PIGMENTO Bióxido de titanio y pigmentos con buena solidez del color a la luz

SECADO Al tacto, 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas

DILUCIÓN Con agua: 10 - 15% primera mano y 5 - 10% segunda mano

TEÑIDO Colorantes al agua o tintes universales

RENDIMIENTO TEÓRICO 13,2 m² por litro y capa, a 30 micras de espesor seco.

LAVABILIDAD Clase 1, según la EN 13.300.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre madera o metal imprimir adecuadamente.

En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano un 10 - 15 % y para la segunda 5 - 10 %. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies con temple, fijarlas con PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o eliminarlas completamente.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C, ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 04/03/2002

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)