

FICHA TÉCNICA

ALBORADA MATE INTENSO	
Línea: Línea Profesional	Familia: PINTURAS PLÁSTICAS.
Código de producto: A-11603	Envases: 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Pintura acrílica al agua de acabado blanco mate intenso especialmente indicada para el pintado de paredes y techos interiores, con la que se consiguen acabados uniformes de elevada cubrición y sin reflejos que muestren irregularidades. No amarillea.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Para el pintado de superficies con baja absorción, tales como yeso proyectado o pladur.

DENSIDAD 1,58 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C

COLOR Blanco

ACABADO Mate Intenso

LIGANTE Copolímero estireno-acrílico de elasticidad media y altamente insaponificable.

PIGMENTO Bioxido de Titanio y extendedores.

SECADO Al tacto: inferior a 30 minutos. Repintado: 6-8 horas

DILUCIÓN Con agua: 20 - 25% primera mano y 10 - 15% segunda mano.

TEÑIDO Colorantes al agua y tintes universales.

RENDIMIENTO TEÓRICO 8,0 m² por litro y capa, a 50 micras de espesor seco.

LAVABILIDAD Clase 3, según la EN 13.300.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre madera o metal imprimir adecuadamente.
En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano un 20 - 25 % y para la segunda 10 - 15 %. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies con temple o polvorientas, fijarlas con PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o eliminarlas completamente.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C, ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 27/09/2011
MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)