

FICHA TÉCNICA

DURAPLAS 11 MAX MATE	
Línea: Línea Profesional	Familia: PINTURAS PLÁSTICAS.
Código de producto: A-1150315	Envases: 15 Litros.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Pintura acrílica al agua de acabado blanco mate profundo con buena lavabilidad, especialmente indicada para todo tipo de superficies y que admite cualquier tipo de retoque. Buena cubrición. No amarillea.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Ideal sobre soportes que tengan problemas de trasluz. El producto reduce los problemas en los repasos.

DENSIDAD 1,60 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

COLOR Blanco.

ACABADO Mate Profundo.

LIGANTE Copolímero acrílico de elasticidad media y altamente insaponificable.

PIGMENTO Bióxido de titanio y extendedores de seleccionada calidad que le confieren una blancura extraordinaria.

SECADO Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas

DILUCIÓN Con agua: 20 - 25% primera mano y 10 - 15% segunda mano

TEÑIDO Colorantes al agua o tintes universales

RENDIMIENTO TEÓRICO 8,0 m² por litro y capa, a 50 micras de espesor seco.

LAVABILIDAD Clase 3, según la EN 13.300.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre madera o metal imprimir adecuadamente.
 En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano un 20 - 25 % y para la segunda 10 - 15 %. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies con temple, fijarlas con PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o eliminarlas completamente.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C, ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 26/09/2011
 MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)