

## FICHA TÉCNICA

| DURECO                               |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Línea:</b> Decoración Profesional | <b>Familia:</b> PINTURAS PLÁSTICAS. |
| <b>Código de producto:</b> A-08803   | <b>Envases:</b> 4 y 15 Litros.      |

**DEFINICIÓN DEL PRODUCTO** Pintura al agua de acabado mate para interior y exterior, de alta calidad. Sin olor, con una formulación exenta de disolventes y acogida al concepto de pintura ecológica. Buen rendimiento, cubrición y lavabilidad. Acabado blanco natural. Favorece y respeta el medio ambiente en todo su ciclo de vida.

**SUGERENCIAS DE APLICACIÓN** Esta indicada para pintar en edificios (hospitales, colegios, guarderías, residencias, hoteles, etc) donde se desee aplicar una pintura sin olor para el uso inmediato de las habitaciones.

**DENSIDAD** 1,56 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

**CONT. SÓLIDOS** 64 ± 1 %.

**COLOR** Blanco.

**ACABADO** Mate.

**LIGANTE** Copolímero acrílico de elasticidad media y altamente insaponificable.

**PIGMENTO** Bióxido de titanio y extendedores de seleccionada calidad que le confieren blancura extraordinaria.

**SECADO** Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas.

**DILUCIÓN** Con agua: 20 - 30 % primera mano y 15 - 20 % segunda mano.

**TEÑIDO** Colorantes al agua.

**RENDIMIENTO TEÓRICO** 8,3 m<sup>2</sup> por litro y capa, a 50 micras de espesor seco.

**LAVABILIDAD** Clase 2, según la EN 13.300.

**MODO DE EMPLEO** Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Se puede emplear sobre todas las superficies de albañilería, aplicando con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano un 20 - 30 % y para la segunda 15 - 20 %. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies con temple o polvorientas, eliminarlas completamente o fijarlas con PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS, que es un producto al agua, exento de disolventes.

**OTROS DATOS** No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas.

