

FICHA TÉCNICA

MATE MULTISUPERFICIES	
Línea: Línea Profesional	Familia: PINTURAS PLÁSTICAS.
Código de producto: A-11203	Envases: 4 y 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Pintura acrílica al agua de acabado blanco mate con buena lavabilidad. No amarillea. Buen poder de nivelación y con bajo salpicado. Exterior-Interior. Ideal para yesos proyectados, PLADUR, planchas de hormigón y superficies con baja absorción.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Idoneo para aplicar en muy diferentes superficies por el pintor profesional.

DENSIDAD 1,55 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C

COLOR Blanco.

ACABADO Mate.

LIGANTE Copolímero estireno-acrílico de elasticidad media y altamente insaponificable.

PIGMENTO Bióxido de titanio y extendedores

SECADO Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas.

DILUCIÓN Con agua: 20 - 25 % primera mano y 10 - 15 % segunda mano.

TEÑIDO Colorantes al agua o tintes universales

RENDIMIENTO TEÓRICO 8,4 m² por litro y capa, a 50 micras de espesor seco.

LAVABILIDAD Clase 3, según la EN 13.300.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre madera o metal imprimir adecuadamente.
 En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano un 20 - 25 % y para la segunda 10 - 15 %. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies con temple, fijarlas con PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o eliminarlas completamente.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C, ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 30/01/2012
 MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)